




tesa® 60745

Προϊόντος Πληροφορίες



tesa® 60745 ταινία θερμικής διαχείρισης 100 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60745 είναι μια λευκή ταινία μεταφοράς θερμικής διαχείρισης, η οποία είναι σχεδιασμένη για εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα με εξαιρετική στερέωση σε πηγές θερμότητας ή υλικά διάδοσης θερμότητας, όπως κεραίες 5G mmWave, σωλήνες θερμότητας και άλλα εξαρτήματα σε ηλεκτρονικές συσκευές.

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα στην κατεύθυνση z
- Καλή αντοχή κόλλησης
- Εξαιρετική διαβροχή επιφάνειας
- Εύκολος χειρισμός:
- Λεπτός σχεδιασμός
- Εξαιρετική ηλεκτρική μόνωση

Εφαρμογές

- Στερέωση εξαρτημάτων οπουδήποτε απαιτείται μεταφορά θερμότητας
- Διασπορά θερμότητας από MLB / FPC σε διαχύτη θερμότητας
- Στερέωση σωλήνα θερμότητας
- Στερέωση κεραίας 5G mmWave

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------|----------|
| • Υλικό φορέα | κανένα | • Συνολικό πάχος | 100 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | • Χρώμα | λευκό |
| • Τύπος υποστρώματος | Μεμβράνη PET | • Χρώμα υποστρώματος | διαφανές |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|------------------------------------|--------|-----------|------|
| • Breakdown voltage | 3.5 KV | • Wetting | 81 % |
| • Thermal conductivity z-direction | 1 W/mK | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|----------------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 4.5 N/cm |
|----------------------------------|----------|



tesa® 60745

Προϊόντος Πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Θερμική αγωγιμότητα μετρούμενη κατά ASTM D5470

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60745>