


tesa® 4982

Προϊόντος πληροφορίες



Διαφανής μεμβράνη διπλής όψης tesa® 100 μm

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 4982 είναι μια διαφανής ταινία διπλής όψης με αυτοκόλλητη επιφάνεια, που αποτελείται από υπόστρωμα PET και συγκολλητική ακρυλική κόλλα με τροποποιημένη ρευστότητα.

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική αναλογία αντοχής συγκόλλησης/πάχους
- Αξιόπιστη πρόσφυση σε εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας
- Καλή αντοχή συγκόλλησης σε κοινές, λείες και ομοιόμορφες επιφάνειες

Εφαρμογές

- Στερέωση του οπίσθιου φωτισμού σε οθόνες LCD
- Στερέωση οθόνης LCD σε μεταλλικό πλαίσιο
- Στερέωση συστοιχίας μπαταριών

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	Μεμβράνη PET	• Συνολικό πάχος	100 μm
• Τύπος συγκολλητικού	επικολλημένο ακρυλικό	• Χρώμα	διαφανές

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	50 %	• Αντοχή σε αποσκληρυντές	καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	20 N/cm	• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	200 °C
• Ανθεκτικό στην υγρασία	πολύ καλή	• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	100 °C
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C	πολύ καλή	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	καλή
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C	πολύ καλή	• Κολλητικότητα	καλή

tesa® 4982

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	7.6 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	8.4 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	9.6 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	4.4 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	7.9 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	6.2 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (έπειτα από 14 ημέρες)	10.6 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	8.3 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	9.2 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	9.2 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	11 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	7 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	4.6 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	10 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	5.1 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	11 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	7 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	11.7 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

