




tesa® 58335

Προϊόντος Πληροφορίες



Η tesa® 58335 είναι μια διαφανής ταινία PET διπλής όψης 150 μm με συγκολλητική ακρυλική κόλλα.

Περιγραφή προϊόντος

Η συγκολλητική ακρυλική κόλλα προσφέρει εξαιρετική αρχική αντοχή αποκόλλησης σε πολικό υπόστρωμα και προσαρμογή σε τραχιά επιφάνεια όπως η πλάκα μαρμαρυγία. Η επένδυση PET εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση μετατροπής. Η γκλασέ επίστρωση (επίστρωση με λευκό/κόκκινο και καφέ/μπλε λογότυπο της tesa) εξασφαλίζει ότι μπορεί να απελευθερωθεί εύκολα χωρίς υπολείμματα κόλλας κατά την εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά

- Πολύ γρήγορη απόδοση διαβροχής σε τραχιά επιφάνεια, όπως πλάκα μαρμαρυγία (> 2 N/cm) 2 N/cm) 2 N/cm)
- Εξαιρετική προσαρμοστικότητα
- Εξαιρετική αρχική αντοχή αποκόλλησης
- Καλές επιδόσεις χειρισμού σε διεργασίες μετατροπής
- Καλή αντοχή στις απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες της αυτοκινητοβιομηχανίας

Εφαρμογές

Η tesa® 58335 έχει αναπτυχθεί ειδικά για απαιτητικές εφαρμογές στερέωσης, πλαστικοποίησης και μετατροπής μπαταριών τροφοδοσίας με εξαιρετική απόδοση διαβροχής και στις δύο πλευρές της.

Στερέωση σε μπαταρία τροφοδοσίας ή εφαρμογή πλαστικοποίησης όπως:

- Στερέωση Mica
- Στερέωση αερογέλης
- άλλες απαιτητικές στερεώσεις

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	PET	• Χρώμα	διαφανές
• Τύπος συγκολλητικού	επικολλημένο ακρυλικό	• Πάχος υποστρώματος	69 μm
• Τύπος υποστρώματος	κρυσταλλοειδές χαρτί	• Χρώμα υποστρώματος	λευκό/ κόκκινο
• Συνολικό πάχος	150 μm		λογότυπο



tesa® 58335

Προϊόντος Πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|--------|------------------------------|-----------|
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή | • Διηλεκτρική τάση διάσπασης | 6000 V |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | καλή | • Κολητικότητα | πολύ καλή |
| • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 125 °C | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|----------|---|-----------|
| • Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά) | 9.1 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 10.5 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 3 ημέρες) | 9.9 N/cm | • Συγκόλληση σε Ατσάλι (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες) | 9.8 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 9 N/cm | • Συγκόλληση σε Χάλυβα (καλυμμένη πλευρά, αρχικά) | 9.1 N/cm |

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=58335>