



tesa® 62932

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία αφρού PE διπλής όψης 500 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 62932 είναι ταινία αφρού PE διπλής όψης για εφαρμογές δομικής στερέωσης. Αποτελείται από μια ευπροσάρμοστη επένδυση από αφρό PE και μια συγκολλητική ακρυλική κόλλα.

Χαρακτηριστικά

- Λεπτή αφρώδης επένδυση για μικρό διάκενο σχεδιασμού
- Πιστοποίηση επαφής με το δέρμα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 10993-5 και ISO 10993-10
- Ευέλικτη κόλλα για υψηλή άμεση κόλληση σε πολυάριθμα υποστρώματα
- Υψηλό επίπεδο τελικής πρόσφυσης για ασφαλή απόδοση κόλλησης
- Πλήρως κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους: Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, το νερό και το πέρασμα του χρόνου
- Υψηλή αντοχή άμεσης κόλλησης ακόμη και σε χαμηλή πίεση κόλλησης
- Πολύ καλή απορρόφηση κραδασμών σε συνθήκες ψύχους

Εφαρμογές

- Διακοσμητικές προστατευτικές σίτες αλουμινίου σε ηλεκτρικές συσκευές
- Χειρολαβές σε έπιπλα κουζίνας
- Χυτά διακοσμητικά προφίλ για ψυγεία ή καταψύκτες
- Υαλοπίνακες και καθρέφτες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 500 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Χρώμα | μαύρο/ λευκό |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|--------|--|-------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 270 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 80 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 8 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 80 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | καλή |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | καλή | • Κολλητικότητα | καλή |
| • Αντοχή σε χημικά | καλή | | |



tesa® 62932

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	14 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	1.8 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	13 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	3.3 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	10.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	9 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	14.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	1.7 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	3 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	13 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	12.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Παραλλαγές επίστρωσης:

- PV0 καφέ γκλασέ χαρτί (71 μm)
- PV10 κόκκινη διαφανής μεμβράνη PP (120 μm)
- PV14 Χαρτί με επικάλυψη PE (122 μm)
- PV15 μπλε μεμβράνη PE (100 μm)

Πρόσφυση στοιχείου αποκόλλησης:

- μετά από 14 ημέρες: διάσπαση αφρού σε χάλυβα, αλουμίνιο, ABS, PC, PS, PET, PVC

Πιστοποιητικά UL:

- ελέγξτε την πιστοποίηση UL κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο – <https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=131668>



tesa® 62932

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=62932>