

tesa® 62932

Προϊόντος πληροφορίες



Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης PE αφρού 500 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 62932 είναι αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης PE αφρού για εφαρμογές κατασκευαστικής συναρμολόγησης. Αποτελείται από εύκαμπτο υπόστρωμα PE αφρού και ενισχυμένη ακρυλική κόλλα.

Χαρακτηριστικά

- Λεπτό υπόστρωμα αφρού για μικρό κενό σχεδιασμού
- Πιστοποίηση επαφής με το δέρμα σύμφωνα με ISO 10993-5 και ISO 10993-10
- Πολυχρηστική κόλλα για υψηλή άμεση συγκόλληση σε πολλά υλικά
- Υψηλή τελική δύναμη συγκόλλησης για ασφαλή απόδοση σύνδεσης
- Πλήρως κατάλληλη για εξωτερική χρήση: ανθεκτική σε UV, νερό και γήρανση
- Υψηλή άμεση δύναμη συγκόλλησης, ακόμα και με χαμηλή πίεση
- Πολύ καλή απορρόφηση απότομης ψύξης

Εφαρμογές

- Διακοσμητικές αλουμιένιες επενδύσεις σε ηλεκτρικές συσκευές
- Λαβές θυρών σε έπιπλα κουζίνας
- Μορφοποιημένα διακοσμητικά προφίλ για ψυγεία ή καταψύκτες
- Πάνελ από γυαλί και καθρέφτη

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	Αφρός PE	• Συνολικό πάχος	500 μm
• Τύπος συγκολλητικού	επικολλημένο ακρυλικό	• Χρώμα	μαύρο/ λευκό

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	270 %	• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	80 °C
• Αντοχή εφελκυσμού	8 N/cm	• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	80 °C
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C	καλή	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	καλή
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C	καλή	• Κολλητικότητα	καλή
• Αντοχή σε χημικά	καλή		

tesa® 62932

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	14 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	1.8 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	13 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	3.3 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	10.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	9 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	14.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	1.7 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	3 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	13 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	12.5 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	17 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Ποικιλίες επένδυσης:

- PV0 καφέ χαρτί glassine (71 μm)
- PV10 διάφανη κόκκινη μεμβράνη PP (120 μm)
- PV14 χαρτί με επικάλυψη PE (122 μm)
- PV15 μπλε μεμβράνη PE (100 μm)

Αντίσταση αποκόλλησης:

- μετά από 14 ημέρες: διάσπαση αφρού σε ατσάλι, αλουμίνιο, ABS, PC, PS, PET, PVC

Πιστοποιήσεις UL:

- Δείτε την πιστοποίηση UL μας κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο - <https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=131668>

tesa® 62932

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=62932>