



tesa® 4309

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία κάλυψης με αντοχή στη θερμοκρασία για βαφή με ψεκασμό και επακόλουθη ξήρανση σε κλίβανο έως 120 °C

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4309 αποτελείται από επένδυση με λεπτό χαρτί κρεπ και σύστημα κόλλας από φυσικό καουτσούκ. Η ταινία κάλυψης από λεπτό, ευπροσάρμοστο και εύκαμπτο χαρτί είναι κατάλληλη για εφαρμογές βαφής με ψεκασμό, με επακόλουθη ξήρανση σε κλίβανο σε θερμοκρασίες έως 120 °C. Είναι ανθεκτική σε επιφάνειες όπως μέταλλο, καουτσούκ, γυαλί και πλαστικό. Η ταινία είναι ιδανική για εφαρμογές κάλυψης σε επισκευές αμαξωμάτων αυτοκινήτων.

βιώσιμες— πλευρές

53% περιεχόμενο βιολογικής βάσης στο συνολικό προϊόν εκτός της επίστρωσης (κατά βάρος)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Η άριστη κόλληση των πληρωτικών υλικών ή των χρωμάτων (με βάση νερό ή διαλύτη) στην πίσω όψη της ταινίας αποτρέπει κάθε είδους απολέπιση του χρώματος.
- Μετά τη διαδικασία ξήρανσης σε κλίβανο με θερμοκρασίες έως 120 °C, η tesa® 4309 μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα χωρίς να σκιστεί και χωρίς να αφήσει υπολείμματα.
- Η εύκαμπτη ταινία κάλυψης είναι ανθεκτική στην υγρή αμμοβολή και διαθέτει εξαιρετική κόλληση σε διάφορες επιφάνειες

Εφαρμογές

- Η tesa® 4309 είναι ιδανική για απαιτητικές εργασίες κάλυψης
- Η ταινία κάλυψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επιφάνειες, όπως μέταλλο, καουτσούκ γυαλί και πλαστικό
- Η ταινία κάλυψης υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξήρανση σε κλίβανο
- Η ταινία σχίζεται με το χέρι
- Η ταινία προσφέρει εξαιρετική αγκύρωση χρώματος στην πίσω όψη

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά | • Total sustainable product excl. | 53 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | κρεπαρισμένο χαρτί | liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 170 μm |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04309>



tesa® 4309

Προϊόντος Πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 12 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 120 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 47 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 120 °C |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 3.5 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Το προϊόν είναι ανθεκτικό στην υγρή αμμοβολή και η πολύ καλή κόλληση των πληρωτικών υλικών ή των χρωμάτων (με βάση το νερό ή το διαλύτη) στην πίσω όψη της ταινίας αποτρέπει κάθε είδους απολέπιση.

Μετά τη διαδικασία ξήρανσης σε κλίβανο με θερμοκρασίες έως 120 °C, η tesa® 4309 μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα χωρίς να σκιστεί και χωρίς να αφήσει υπολείμματα.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04309>