



tesa® 4928

Προϊόντος Πληροφορίες

Διαφανής ταινία μεμβράνης διπλής όψης 125 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4928 είναι μια διαφανής αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης που αποτελείται από επένδυση PET και τροποποιημένη ακρυλική κόλλα.

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική ισορροπία μεταξύ ικανοποιητικής δύναμης συγκράτησης και απόδοσης κόλλησης
- Επαρκής κόλληση ακόμη και σε κρίσιμες επιφάνειες όπως διάφορα αφρώδη και ελαστικά υλικά και σε υψηλές θερμοκρασίες
- Υψηλή αρχική πρόσφυση για άμεση προσκόλληση στην επιφάνεια κόλλησης

Εφαρμογές

- Στερέωση μπαταριών σε συστοιχίες μπαταριών σε ηλεκτρονικές συσκευές
- Στερέωση πλαστικών εξαρτημάτων ABS στην αυτοκινητοβιομηχανία
- Στερέωση διακοσμητικών προφίλ και χυτών στοιχείων στη βιομηχανία επίπλων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|----------|
| • Υλικό φορέα | Μεμβράνη PET | • Συνολικό πάχος | 125 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Χρώμα | διαφανές |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 50 % | • Αντοχή σε χημικά | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 20 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 200 °C |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 100 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | πολύ καλή |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | καλή | • Κολλητικότητα | πολύ καλή |
| • Αντοχή σε αποσκληρυντές | καλή | | |



tesa® 4928

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	8.2 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	8.7 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	9.7 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	4.8 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	8.1 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	6.4 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 14 ημέρες)	11.1 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	8.8 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	10.3 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	9.4 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	11.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	7.2 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	4.9 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	10.1 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	5.4 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	11.2 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	7.4 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	12.8 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04928>