



tesa® ACXplus 7062

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία ακρυλικού αφρού διπλής όψης 500 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η σειρά tesa® ACX^{plus} 706x έχει σχεδιαστεί για την κόλληση «δύσκολα συγκολλούμενων υλικών», όπως επιστρώσεις με πούδρα ή πλαστικά υλικά. Ακόμη και σε συνδυασμούς τέτοιων υλικών, το προϊόν αυτό παρέχει προηγμένη ασφάλεια χάρη στον καινοτόμο του σχεδιασμό. Είναι ταινία ακρυλικού αφρού υψηλής απόδοσης για μόνιμες εφαρμογές στερέωσης σε εσωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά

*Υψηλά επίπεδα κόλλησης σε δύσκολα συγκολλούμενα υποστρώματα

*Αντίσταση στη μετανάστευση πλαστικοποιητών

Εφαρμογές

Οι υποδειγματικές εφαρμογές στερέωσης σε διάφορες βιομηχανίες (π.χ. ανελκυστήρες, εξωθητήρες, μεταφορές, συσκευές, εσωτερικές διαρρυθμίσεις) περιλαμβάνουν:

- Διακοσμητικά στοιχεία
- Στερέωση εμβλημάτων
- Διακοσμητικά και προφίλ

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | αφρώδες ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 500 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Χρώμα | μαύρο |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|--------|--|-------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 170 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 70 °C |
|--|--------|--|-------|



tesa® ACXplus 7062

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	11 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	19 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	19 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	32 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	2 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)	32 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	5 N/cm		

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερα τεχνικά στοιχεία, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να ανοίξετε το δελτίο τεχνικών πληροφοριών:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Το προϊόν συνιστάται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Για μόνιμες εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους με απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας, τα συνιστώμενα προϊόντα μας είναι η σειρά tesa® ACX^{plus} 707x. Για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή (και τα σχετικά υποστρώματα), ώστε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή σύσταση προϊόντος.

Επιλογές επίστρωσης:

- PV22: Λευκή χάρτινη επίστρωση – με εμπορικό σήμα
- PV24: Μπλε επίστρωση μεμβράνης – χωρίς εμπορικό σήμα

Πιστοποιητικά:

- Η tesa® ACX^{plus} 7062 είναι αναγνωρισμένη σύμφωνα με το πρότυπο UL 746C. Αρχείο UL QOQW2.E309290
- Η tesa® ACX^{plus} 7062 είναι αναγνωρισμένη σύμφωνα με το πρότυπο UL 879. Αρχείο UL UYMR2.E479260
- Πληροί τις προϋποθέσεις για βαθμούς πιστοποίησης LEED



tesa® ACXplus 7062

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=07062>