

tesa® ACXplus 7062

Προϊόντος πληροφορίες



Διπλής όψης ακρυλική ταινία αφρού 500 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η σειρά tesa® ACX^{plus} 706x έχει σχεδιαστεί για συγκόλληση υλικών "δύσκολων στη συγκόλληση", όπως βαμμένες με πούδρα επιφάνειες ή πλαστικά. Ακόμη και σε συνδυασμούς τέτοιων υλικών, το προϊόν αυτό παρέχει υψηλή ασφάλεια χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό του. Είναι μια υψηλής απόδοσης ακρυλική ταινία αφρού για μόνιμες εφαρμογές στερέωσης σε εσωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά

*Υψηλά επίπεδα πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες συγκόλλησης

*Αντοχή στη μετανάστευση πλαστικοποιητών

Εφαρμογές

Ενδεικτικές εφαρμογές στερέωσης σε διάφορους κλάδους (π.χ. ανελκυστήρες, εξωθητήρες, μεταφορές, οικιακές συσκευές, διαμόρφωση εσωτερικών χώρων) περιλαμβάνουν:

- Διακοσμητικά στοιχεία
- Στερέωση εμβλημάτων
- Ράβδοι & προφίλ

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | αφρώδες ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 500 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Χρώμα | μαύρο |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|--------|--|-------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 170 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 70 °C |
|--|--------|--|-------|

tesa® ACXplus 7062

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|---------|--|---------|
| • Προσκόλληση σε ABS (αρχικά) | 11 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα | 19 N/cm |
| • Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες) | 19 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | |
| • Προσκόλληση σε PP (αρχικά) | 2 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 32 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες) | 5 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες) | 32 N/cm |

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να ανοίξετε το τεχνικό μας φύλλο πληροφοριών:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Το προϊόν συνιστάται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Για μόνιμες εξωτερικές εφαρμογές με απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας, η πρότασή μας είναι η σειρά tesa® ACX^{plus} 707x. Για να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι η πλήρης κατανόηση της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων) ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση προϊόντος.

Επιλογές εσωτερικής επένδυσης:

- PV22: Λευκή χάρτινη επένδυση - με λογότυπο
- PV24: Μπλε φιλμ επένδυση - χωρίς λογότυπο

Πιστοποιήσεις:

- Το tesa® ACX^{plus} 7062 αναγνωρίζεται σύμφωνα με το πρότυπο UL 746C. UL File QOQW2.E309290
- Το tesa® ACX^{plus} 7062 αναγνωρίζεται σύμφωνα με το πρότυπο UL 879. UL File UYMR2.E479260
- Κατάλληλο για πιστοποίηση LEED

tesa® ACXplus 7062

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=7062>