

tesa® 62505

Προϊόντος πληροφορίες



Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης PE αφρού 500 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 62505 είναι μια αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης με αφρώδες PE για ελαφριές εφαρμογές στερέωσης. Αποτελείται από ιδιαίτερα εύπλαστη βάση αφρού PE και προσκολλητική ακρυλική κόλλα.

Χαρακτηριστικά

- Λεπτή βάση αφρού για αόρατο σχεδιαστικό διάκενο
- Πιστοποίηση για επαφή με το δέρμα σύμφωνα με ISO 10993-5 και ISO 10993-10
- Υψηλή τελική προσκόλληση για αξιόπιστη απόδοση συγκόλλησης
- Μαλακός, εύπλαστος αφρός που προσαρμόζεται σε δομημένες επιφάνειες
- Απόλυτα κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους: ανθεκτική σε UV, νερό και γήρανση
- Κατάλληλη για χειροκίνητες και αυτόματες διαδικασίες εφαρμογής

Εφαρμογές

Στερέωση διακοσμητικών λωρίδων και προφίλ

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	Αφρός PE	• Συνολικό πάχος	500 μm
• Τύπος συγκολλητικού	επικολλημένο ακρυλικό	• Χρώμα	μαύρο/ λευκό
• Τύπος υποστρώματος	κρυσταλλοειδές χαρτί		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	150 %	• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	80 °C
• Αντοχή εφελκυσμού	5 N/cm	• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	80 °C
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C	καλή	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	πολύ καλή
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C	καλή	• Κολλητικότητα	καλή

tesa® 62505

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	3 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	3 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	9.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	9.5 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	0.9 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (έπειτα από 14 ημέρες)	9.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	1.2 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	5 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	2 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	9.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	9.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	0.9 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	8.5 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	1.2 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	9.5 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Εκδόσεις αποκολλητικού:

- PV0 καφέ γυαλιστερό χαρτί (71 μm)
- PV6 κόκκινη διάφανη μεμβράνη PP (80 μm)

Προσκόλληση μετά αποκόλληση:

- μετά από 14 ημέρες: διάσπαση του αφρού σε Ατσάλι, Αλουμίνιο, ABS, PS, PET, PVC

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=62505I>