

tesa® 4334

Προϊόντος πληροφορίες



Premium ταινία Washi για ακριβείς και επίπεδες γραμμές βαφής

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4334 είναι μια premium ταινία κάλυψης Washi σχεδιασμένη για να προσφέρει ανώτερη απόδοση κατά τη διάρκεια καλύψεων σε διαδικασίες βαφής, πετυχαίνοντας τέλειες, καθαρές άκρες βαφής. Αποτελείται από υπερ-λεπτό ιαπωνικό χαρτί στη βάση της και είναι επιστρωμένη με ακρυλική κόλλα. Η ακρυλική κόλλα προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και κολλητικότητα σε διάφορες επιφάνειες όπως γυαλί, αλουμίνιο, PVC και πολλά άλλα.

Η ταινία ακριβούς κάλυψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο έως και οκτώ εβδομάδες και σε εσωτερικό χώρο έως 6 μήνες, εξασφαλίζοντας αφαίρεση χωρίς υπολείμματα. Επιπλέον, η tesa® 4334 Precision Mask αντέχει σε επόμενη διαδικασία ξήρανσης σε φούρνο έως 150°C για 30 λεπτά και επομένως αποτελεί ιδανική λύση και για εφαρμογές βαφής με πιστόλι.

Χαρακτηριστικά

- Εξασφαλίζει αιχμηρές, καθαρές και επίπεδες γραμμές βαφής
- Ιδανική για εφαρμογές κάλυψης 2 τόνων
- Κατάλληλη για χρήση με χρώματα και βερνίκια με βάση το νερό ή τους διαλύτες
- Εξωτερική κάλυψη έως 8 εβδομάδες
- Εσωτερική κάλυψη έως 6 μήνες
- Ανθεκτικότητα σε θερμοκρασία έως 120 °C για 1 ώρα ή 150 °C για 30 λεπτά

Εφαρμογές

- Κατάλληλη για κάλυψη εσωτερικών χώρων (έως έξι μήνες)
- Κατάλληλη για κάλυψη εξωτερικών χώρων (έως οκτώ εβδομάδες)
- Εξαιρετική πρόσφυση σε λεία και ελαφρώς ανάγλυφες επιφάνειες
- Η tesa® 4334 είναι ιδανική για βαφές και λακαρίσματα υψηλής ποιότητας
- Εξαιρετική σε βαφή με πιστόλι και επακόλουθη ξήρανση σε φούρνο σε θερμοκρασίες έως 120 °C για 1 ώρα ή 150 °C για 30 λεπτά

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | Χαρτί Washi | • Συνολικό πάχος | 90 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

tesa® 4334

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------|--------|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 | 150 °C |
| • Αντοχή σε UV | 8 | λεπτά) | |
| | | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 1.8 N/cm |
|-------------------------|----------|

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

