


tesa® 60374

Προϊόντος πληροφορίες



Μαύρη ηλεκτρικά αγωγήμη υφασμένη ταινία διπλής όψης 100 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60374 είναι μια μαύρη, ηλεκτρικά αγωγήμη, αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης. Αποτελείται από ηλεκτρικά αγωγήμη υφασμένη επένδυση και ηλεκτρικά αγωγήμη ακρυλική κόλλα.

Χαρακτηριστικά

- Ενισχυμένη ηλεκτρική αγωγιμότητα στην κατεύθυνση XYZ
- Εξαιρετικά αποτελεσματική και σταθερή αγωγιμότητα ακόμη και μετά από συνθήκες υγρασίας και θερμότητας
- Καλή αντοχή κόλλησης
- Εξαιρετική απόδοση γείωσης σε μικρή περιοχή κόλλησης
- Αντοχή στο σχίσμο και πολύ καλή σταθερότητα διαστάσεων

Εφαρμογές

- Εφαρμογές ΗΜΣ
- Κύρια πλακέτα, γείωση εύκαμπτων τυπωμένων κυκλωμάτων (FPC)
- Γείωση κεραίας
- Εφαρμογές ηλεκτροστατικής εκφόρτισης

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| • Υλικό φορέα | αγωγήμη ύφασμα | • Χρώμα | μαύρο |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό αγωγήμη | • Πάχος υποστρώματος | 120 μm |
| • Τύπος υποστρώματος | χαρτί με επικάλυψη PE | • Χρώμα υποστρώματος | λευκό/ μπλε λογότυπο |
| • Συνολικό πάχος | 100 μm | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|------------------------|--|--------|
| • Surface resistance x-y-direction | 0.1 Ohm / square | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 160 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | πολύ καλή | • Απελευθέρωση υποστρώματος | εύκολο |
| • Αντίσταση στην επαφή σε z-κατεύθυνση (αρχική) | 0.01 Ohm / square inch | | |

tesa® 60374

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|----------------------------------|----------|--|----------|
| • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 5.7 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 8.5 N/cm |
|----------------------------------|----------|--|----------|

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

