

tesa® 4386

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία αλουμινίου με ηλεκτρικά αγώγιμη κόλλα

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4386 είναι μια αυτοκόλλητη ταινία με ευαισθησία στην πίεση που βασίζεται σε φύλλο αλουμινίου 40 μm, ηλεκτρικά αγώγιμη ακρυλική κόλλα και λευκή επίστρωση από σιλικονοποιημένο χαρτί (65 μm).

Χαρακτηριστικά

- Αγώγιμη επένδυση
- Αγώγιμη κόλλα

Εφαρμογές

- ηλεκτροστατική θωράκιση και θωράκιση EMI/RFI
- Περιτύλιγμα καλωδίων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|----------|
| • Υλικό φορέα | φύλλο αλουμινίου | • Πάχος ταινίας | _NULL μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό αγώγιμο | • Πάχος υποστρώματος | 65 μm |
| • Τύπος υποστρώματος | χαρτί | • Χρώμα υποστρώματος | λευκό |
| • Χρώμα | άργυρος | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|----------------------------------|------------|---|-------------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 6 % | • Liner release force | 2 N/cm |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | • Operation temperature up to | 180 °C |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Surface resistance x-y-direction (adhesive) | 0.25 Ohm / square |
| • Contact resistance z-direction | 5 mOhm | • Surface resistance x-y-direction (backing) | 0.2 Ohm / square |

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 3.5 N/cm | • Προσκόλληση σε χάλυβα | 3 N/cm |
|-----------------------|----------|-------------------------|--------|

tesa® 4386

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Μέθοδος δοκιμής της αντίστασης επαφής με ηλεκτρόδιο 1 kg και επιφάνεια επαφής 1 τετραγωνικής ίντσας

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4386>