

tesa® 4024 PV4



Προϊόντος πληροφορίες

Καθολική ταινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4024 PV 4 διαθέτει υπόστρωμα PP επιστρωμένο με ακρυλική κόλλα βάσεως νερού υψηλής προσκόλλησης. Η ισορροπημένη προσκόλληση και η υψηλή αντοχή στην διάτμηση της κόλλας εξασφαλίζουν μια καλή σφράγιση αμέσως μετά την εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά

- Χαμηλός θόρυβος κατά την απόσυρση.
- Εξαιρετική αντοχή στην γήρανση.
- Ιδανική για χειροκίνητη εφαρμογή ταινίας.
- Η διαδικασία ανακύκλωσης χαρτονιών δεν διαταράσσεται, όπως έχει επιβεβαιωθεί από κορυφαίες εταιρείες ανακύκλωσης και χαρτοβιομηχανίες.

Εφαρμογές

Χειροκίνητη σφράγιση ελαφρών και μεσαίου βάρους χαρτοκιβωτίων.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PP | • Συνολικό πάχος | 50 µm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 140 % | • Transport Information | Temperature 0-70°C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 45 N/cm | • Αυτόματη εφαρμογή | όχι |
| • Packaging Weight | Μέχρι 15 κιλά | • Χειροκίνητη εφαρμογή | ναι |
| • Silent unwinding | ναι | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2.5 N/cm |
|-------------------------|----------|

tesa® 4024 PV4

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Κατόπιν ζήτησης, η tesa® 4024 διατίθεται επίσης ως έκδοση προϊόντος PV 5 με εύκολη αλλά θορυβώδη απόσυρση, ιδανική για αυτόματη εφαρμογή με μεγάλους ρόλους ή για εκτύπωση στη κορυφή.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>