

tesa® 4304

Προϊόντος πληροφορίες



Χαρτοταινία κάλυψης ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες έως 163°C/325°F

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4304 είναι μια καφέ, λεία κρεπαριστή χαρτοταινία κάλυψης για απαιτητικές εφαρμογές βαφής. Η αυτοκόλλητη φυσική καουτσούκ προσφέρει υψηλή πρόσφυση και κολλητικότητα σε διάφορες επιφάνειες όπως μέταλλο, γυαλί, καουτσούκ και πλαστικό.

βιώσιμες— πλευρές

55% περιεχόμενο βιολογικής βάσης στο συνολικό προϊόν, εξαιρουμένου του επενδυτή (κατά βάρος)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Λείο και φιλικό στην αφή χάρτινο υπόστρωμα με εξαιρετική προσαρμοστικότητα.
- Συνιστάται για πολλαπλούς κύκλους φούρνισης
- Ασφαλής πρόσφυση των χρωμάτων και των υλικών πλήρωσης στη πίσω πλευρά, αποτρέποντας το ξεφλούδισμα του χρώματος.
- Υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες έως 163°C / 325°F.

Εφαρμογές

Συνιστάται για απαιτητικές εργασίες κάλυψης, ειδικά στη βαφή αυτοκινήτων με μετέπειτα φούρνισμα έως 163°C / 325°F

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά κρεπαρισμένο χαρτί | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 145 µm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 13 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 163 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 43 N/cm | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | | |

tesa® 4304

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 4 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4304>