

tesa® 4338

Προϊόντος πληροφορίες



Υψηλής Απόδοσης Τύπος Μασκαρίσματος - έως 120 °C

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 4338 PV0 είναι μια πράσινη λεία ταινία μασκαρίσματος για απαιτητικές εφαρμογές βαφής, ειδικά σε τομείς μεταφορών όπως η ναυτιλία, οι σιδηρόδρομοι, τα φορτηγά και διάφορους άλλους όπου απαιτείται υψηλή προσαρμοστικότητα και καθαρά άκρα βαφής.

βιώσιμες— πλευρές

54% περιεκτικότητα βιολογικής βάσης σε ολόκληρο το προϊόν, εξαιρουμένου του λινέρ (κατά βάρος)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Η κόλλα από φυσικό καουτσούκ με αντοχή στη γήρανση έχει καλό γρήγορο κόλλημα, προσφέρει εξωτερική χρήση έως και επτά ημέρες, αντοχή σε θερμοκρασία έως 120 °C / 248 F και καθαρή αφαίρεση.

Εφαρμογές

- Υψηλή ορατότητα λόγω ζωντανού χρώματος
- Εξαιρετικός χειρισμός (εύκολο και ελεγχόμενο ξετύλιγμα, φιλικό στα δάχτυλα και υψηλή προσαρμοστικότητα)
- Για πολλαπλούς κύκλους στεγνώματος — έως έξι κύκλους στους 120 °C/40 λεπτά
- Εξαιρετική προσκόλληση βαφών και γεμιστικών
- Καλό γρήγορο κόλλημα για ασφαλή στερέωση масκών χωρίς αποκόλληση
- Καθαρά άκρα βαφής
- Αντοχή σε UV για επτά ημέρες για σύντομη εξωτερική αποθήκευση μασκαρισμένων αντικειμένων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά
κρεπαρισμένο χαρτί | • Total sustainable product excl.
liners by weight (acc. EN 16785) | 54 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 145 μm |

tesa® 4338

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 13 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 120 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 43 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 120 °C |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 3.5 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Μασκάρισμα κατά τη βαφή με ψεκασμό και ξήρανση σε φούρνο έως 120°C.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4338>