

tesa® 4089

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία Σφράγισης Χαρτοκιβωτίων Γενικής Χρήσης

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4089 διαθέτει ανθεκτικό και ευέλικτο υπόστρωμα PP 28 μm και φυσική καουτσούκ κόλλα. Η ταινία φυσικού καουτσούκ tesa® 4089 είναι το ιδανικό προϊόν για συσκευασία και σφράγιση χαρτοκιβωτίων.

Χαρακτηριστικά

- Οι συγκολλητικές της ιδιότητες είναι βέλτιστες σε μέτριες θερμοκρασίες από -30°C έως 100°C, καθιστώντας την ιδανική για εσωτερικές εφαρμογές.
- Το υπόστρωμα πολυπροπυλενίου είναι ελαφρύ.
- Έχει υψηλή πρόσφυση και μικρό χρόνο επαφής, ξετυλίγεται εύκολα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα με χειροκίνητο διανομέα ή βιομηχανικό μηχάνημα.

Εφαρμογές

- Χειροκίνητη και αυτόματη σφράγιση χαρτοκιβωτίων ελαφρού και μεσαίου βάρους
- Η tesa® 4089 προσφέρει πολύ υψηλή πρόσφυση και μικρό χρόνο επαφής σε διάφορες επιφάνειες (ξύλο, χαρτί, μεμβράνη...)
- Υψηλής ποιότητας κόλλα φυσικού καουτσούκ για ασφαλή αποστολή
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολικές και μη πολικές επιφάνειες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PP | • Συνολικό πάχος | 46 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 145 % | • Suitable for deep freezing | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 43 N/cm | • Αυτόματη εφαρμογή | ναι |
| • Packaging Weight | Μέχρι 15 κιλά | • Χειροκίνητη εφαρμογή | ναι |
| • Silent unwinding | όχι | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2.2 N/cm |
|-------------------------|----------|

tesa® 4089

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4089>