

# tesa® 4174

## Προϊόντος πληροφορίες



Λεπτή ταινία για σχεδιαστική βαφή στη βιομηχανία αυτοκινήτων

## Περιγραφή προϊόντος

### Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική απόδοση μασκαρίσματος σε βαμμένα και μη βαμμένα υποστρώματα
- Χωρίς σημάδια ή υπολείμματα μέχρι τους 150°C/1 ώρα
- Καλή προσαρμοστικότητα σε πολυδιάστατες επιφάνειες
- Το άκρο δεν σηκώνεται και αφαιρείται χωρίς υπολείμματα

### Εφαρμογές

Η tesa® 4174 είναι κατάλληλη για διάφορους τύπους εφαρμογών μασκαρίσματος  
Παραδείγματα εφαρμογών είναι:

- Μασκάρισμα βαμμένων και μη βαμμένων υποστρωμάτων (π.χ. πλαστικά μέρη αυτοκινήτων) που απαιτούν καθαρές και επίπεδες γραμμές βαφής
- Μασκάρισμα δίχρωμου αμαξώματος

Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή σας (συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκόμενων υποστρωμάτων) ώστε να παρέχουμε τη σωστή σύσταση προϊόντος.

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Κατασκευή προϊόντος

- |                       |                  |                  |        |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα         | μεμβράνη PVC     | • Συνολικό πάχος | 110 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ |                  |        |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                                     |                |                         |     |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-----|
| • Αντοχή εφελκυσμού                 | 25 N/cm        | • Εύκολη αφαίρεση       | ναι |
| • Ručno kidanje                     | πολύ καλή      | • Κατάλληλο για αποκοπή | ναι |
| • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | not applicable |                         |     |

### συγκολλητική δύναμη

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 3.7 N/cm |
|-------------------------|----------|

### Πρόσθετες πληροφορίες

tesa® 4174 σε μικρό πλάτος (10mm): πρόσφυση σε χάλυβα = 2,4N/cm.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4174>

# tesa® 4174

## Προϊόντος πληροφορίες

### Πρόσθετες πληροφορίες

tesa® 4174 διατίθεται επίσης για μετατροπές και κοπή με χάρτινη επένδυση 4174 PV4: πρόσφυση σε χάλυβα = 4,4N/cm, δύναμη αποκόλλησης από επένδυση = 14 cN/cm.

Διατίθεται επίσης ως εξατομικευμένες κοπές κατόπιν αιτήματος ως tesa® 54174

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4174>