

tesa® 64294

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία περιδέσεως χωρίς υπολείμματα, ενισχυμένη για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες (-10°C)

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 64294PV0 είναι μια ταινία περιδέσεως από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με ειδικό σύστημα φυσικής καουτσούκ κόλλας.

Κατά την αφαίρεση της tesa® 64294PV0 σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C, συνιστάται χαμηλή ταχύτητα αποκόλλησης. Η tesa® 64294PV0 έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ασφαλή στερέωση προϊόντων κατά τη διάρκεια όλων των τύπων μεταφοράς.

Χαρακτηριστικά

- Η tesa® 64294PV0 προσφέρει εξαιρετική συμβατότητα με χαμηλές θερμοκρασίες
- Παρέχει αξιόπιστη συγκόλληση σε διάφορες επιφάνειες και μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς υπολείμματα κόλλας ή αποκόλληση ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες έως -10°C.

Εφαρμογές

Κλείσιμο, συγκράτηση, ασφάλιση και προστασία επιφανειών για κάθε είδους βιομηχανία. Για παράδειγμα, στις βιομηχανίες ηλεκτρικών συσκευών, αυτοματισμών γραφείου, επίπλων και μετάλλου.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Συνολικό πάχος | 107 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Χρώμα | μπλε |

Ποικιλία προϊόντων

- | | |
|---------------------|-------------|
| • Διαθέσιμα χρώματα | μπλε, λευκό |
|---------------------|-------------|

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 30 % | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 240 N/cm | • Χωρίς αποχρωματισμό | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2.6 N/cm |
|-------------------------|----------|

tesa® 64294

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=64294>