

tesa® 4333

Precision Mask® Sensitive

Προϊόντος πληροφορίες



Περιγραφή προϊόντος

Η ταινία μασκαρίσματος tesa® Precision Mask® 4333 για ευαίσθητες επιφάνειες είναι ιδανική για εργασίες βαφής σε ευαίσθητες επιφάνειες, όπως επενδύσεις τοίχων, ταπετσαρίες και βερνικωμένες επιφάνειες. Ως επαγγελματική ταινία μασκαρίσματος είναι μεν εξαιρετικά απαλή αλλά εξακολουθεί να κολλάει σφιχτά. Επομένως εμποδίζει την διαρροή του χρώματος χωρίς να καταστρέφει την επιφάνεια. Αυτή η πρωτοποριακή επαγγελματική ταινία μασκαρίσματος περιλαμβάνει έναν ανθεκτικό στο σχίσιμο, εξαιρετικά λεπτό χάρτινο φορέα ο οποίος είναι επικαλυμμένος με ακρυλική συγκολλητική ουσία και είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση. Αυτή η νέα ταινία μασκαρίσματος αναπτύχθηκε ειδικά για εφαρμογές όπου η μέγιστη ακρίβεια είναι ζωτικής σημασίας.

Χαρακτηριστικά

- Αυτή η ταινία είναι κατάλληλη για σχεδόν όλες τις εργασίες βαφής εσωτερικών χώρων
- Η tesa® 4333 PV1 Precision Mask® για ευαίσθητες επιφάνειες είναι κατάλληλη για εφαρμογή με χρώματα νερού και λάκες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για υψηλές τεχνικές σπατουλαρίσματος
- Είναι ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές σε ευαίσθητες και κρίσιμες επιφάνειες
- Ο λεπτός χάρτινος φορέας είναι ιδιαίτερα ευπροσάρμοστος στην επιφάνεια και οδηγεί σε ακριβείς αιχμηρές άκρες βαφής

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | Χαρτί Washi | • Συνολικό πάχος | 85 µm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 4.5 % | • Αφαιρείται χωρίς υπολείμματα μετά... ημέρες | 14 days |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 41 N/cm | • Ευκρινής άκρη χρώματος | πολύ καλή |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | • Χωρίς διαλύτες | ναι |
| • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 0.6 N/cm |
|-------------------------|----------|

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με
FSC® C148769

tesa® 4333

Precision Mask® Sensitive

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=64333>