

NORI®

Προϊόντος πληροφορίες

56173, 56175, 56174

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PP | • Συνολικό πάχος | 105 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 160 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 40 N/cm | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι |
| • Ručno kidanje | ναι | • Εφελκυσιμότητα | 25 % |
| • Αντοχή κόλλας | Βασική πρόσφυση | • Κατάλληλες επιφάνειες | Πλακάκια,
Περισσότερα
πλαστικά, Γυαλί,
Ακρυλικό γυαλί,
Χαρτόνι, Γύψος,
χαρτί, μέταλλο,
Ατσάλι, Πέτρα |

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=56474>