

tesa® 4651

Προϊόντος πληροφορίες



Ποιοτική Ταινία Υφασμάτινης Ταινίας με Επίστρωση Ακρυλικού & Χρωμάτων

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4651 είναι μια ανθεκτική, υψηλής ποιότητας, υφασμάτινη ταινία με ακρυλική επίστρωση. Βασίζεται σε ύφασμα ραγιόν 145 πλέγματος και φυσική κόλλα από καουτσούκ. Το προϊόν διατίθεται επίσης με χάρτινη επένδυση σε μορφή jumbo-roll (tesa® 4651 PV9).

βιώσιμες— πλευρές

- 72% περιεκτικότητα σε βιο-βασισμένο άνθρακα (DIN EN 16640)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Η υφασμάτινη ταινία είναι εύκαμπτη και διαθέτει εξαιρετική αντοχή στην τριβή, υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό, καθώς και πολύ υψηλή συγκολλητικότητα σε πολλές, ακόμα και τραχιές επιφάνειες.
- Η υψηλή κολλητικότητα και ο σύντομος χρόνος παραμονής της ταινίας εξασφαλίζουν γρήγορη εφαρμογή και αξιόπιστη πρόσφυση λίγο μετά την τοποθέτηση.
- Η ταινία μπορεί να σχιστεί χειροκίνητα με ακριβείς και ευθείες άκρες κατά μήκος και πλάτος.
- Ταξινόμηση κατά FMVSS302: SE/NBR
- Χαμηλά VOC σύμφωνα με την ανάλυση VDA 278

Εφαρμογές

- Μασκάρισμα κατά τη διάρκεια αμμοβολής, επικαλύψεων, βαφής με σπρέι κ.ά.
- Δεματοποίηση και ενίσχυση φορτίων, όπως σωλήνες ή προφίλ
- Επισήμανση, χρωματική κωδικοποίηση ή μαρκάρισμα καλωδίων, συρμάτων, κλπ
- Μόνιμη σφράγιση αρμών σωλήνων, δοχείων και σωλήνων

tesa® 4651

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	ύφασμα με επικάλυψη ακρυλικού φυσικό καουτσούκ χαρτί	• Συνολικό πάχος	310 μm
• Τύπος συγκολλητικού		• Πάχος υποστρώματος	76 μm
• Τύπος υποστρώματος		• Χρώμα υποστρώματος	κίτρινο
• Περιεκτικότητα σε άνθρακα βιολογικής προέλευσης (σύμφωνα με DIN EN 16640)	72 %		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	13 %	• Άκρα ευθείας αποκοπής	πολύ καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	100 N/cm	• Αντοχή σε απόξεση	πολύ καλή
• Ručno kidanje	πολύ καλή	• Εύκολο να γράψεις επάνω του	ναι
• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	130 °C	• Πλέγμα	145 threads/inch ²
• Water resistance	καλή		

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε χάλυβα	3.3 N/cm
-------------------------	----------

Πρόσθετες πληροφορίες

Αυτοσβεννυόμενη / χωρίς ρυθμό καύσης σύμφωνα με FMVSS 302, δοκιμασμένη ως σύνθετο υλικό με μη εύφλεκτο υλικό

Συμμορφώνεται με LV 312-1 Διηλεκτρική αντοχή

Στην παρακάτω λίστα μπορείτε να βρείτε τους RAL-codes ως αναφορά για τα χρώματα της tesa® 4651:

- Κίτρινο, κωδ. 17: RAL 1016
- Κόκκινο, κωδ. 19: RAL 3000
- Μπλε, κωδ. 11: RAL 5015
- Πράσινο, κωδ. 37: RAL 6018
- Γκρι, κωδ. 55: RAL 7000
- Καφέ, κωδ. 45: RAL 8003

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4651>

tesa® 4651

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

- Μαύρο, κωδ. 04: RAL 9005
- Λευκό, κωδ. 08: RAL 9010

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4651>