

tesa® 4309

Προϊόντος πληροφορίες



Ανθεκτική στη θερμοκρασία ταινία κάλυψης για βαφή με σπρέι και επακόλουθο φούρνο ξήρανσης έως 120 °C

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4309 αποτελείται από υπόστρωμα λεπτού κρεπ χαρτιού και σύστημα κόλλας από φυσικό καουτσούκ. Η λεπτή, εύκαμπτη και εύπλαστη ταινία κάλυψης είναι κατάλληλη για εφαρμογές βαφής με σπρέι, με επακόλουθη ξήρανση σε φούρνο σε θερμοκρασίες έως 120 °C. Είναι ανθεκτική σε επιφάνειες όπως μέταλλο, καουτσούκ, γυαλί και πλαστικό. Η ταινία είναι ιδανική για εφαρμογές κάλυψης επισκευών αμαξωμάτων αυτοκινήτων.

βιώσιμες— πλευρές

53% βιολογικό περιεχόμενο στο συνολικό προϊόν, εξαιρουμένου του υποστρώματος (κατά βάρος)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Η εξαιρετική πρόσφυση των στόκων ή βαφών (βάσεως νερού ή διαλύτη) στην πίσω πλευρά της ταινίας αποτρέπει κάθε είδους απολέπιση της βαφής.
- Μετά τη διαδικασία φούρνου ξήρανσης σε θερμοκρασίες έως 120° C, η tesa® 4309 αφαιρείται εύκολα χωρίς να σκιστεί και χωρίς να αφήνει υπολείμματα.
- Η εύκαμπτη ταινία κάλυψης είναι ανθεκτική σε υγρό τριβείο και παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες

Εφαρμογές

- Η tesa® 4309 είναι ιδανική για απαιτητικές εργασίες κάλυψης
- Η ταινία κάλυψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επιφάνειες όπως μέταλλο, καουτσούκ, γυαλί και πλαστικό
- Η ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες ταινία κάλυψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξήρανση σε φούρνο
- Η ταινία μπορεί να κοπεί με το χέρι
- Η ταινία προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση βαφής στην πίσω πλευρά

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά | • Total sustainable product excl. | 53 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | κρεπαρισμένο χαρτί | liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 170 μm |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4309>

tesa® 4309

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 12 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 120 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 47 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 120 °C |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 3.5 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Το προϊόν είναι ανθεκτικό στο υγρό τρίψιμο και η πολύ καλή πρόσφυση στόκων ή βαφών (βάσεως νερού ή διαλύτη) στην πίσω πλευρά της ταινίας αποτρέπει κάθε είδους απολέπιση.

Μετά τη διαδικασία φούρνου ξήρανσης σε θερμοκρασίες έως 120 °C, η tesa® 4309 μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα χωρίς να σκιστεί και χωρίς να αφήσει υπολείμματα.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

