

tesa® 54411

Προϊόντος πληροφορίες



Στεγανωτικό υψηλής απόδοσης

Περιγραφή προϊόντος

Το® tesa 54411 στεγανωτικό υψηλής απόδοσης αποτελεί μια αξιόπιστη και ανθεκτική λύση σφράγισης που είναι ιδανική για μια ποικιλία εφαρμογών. Το υπόστρωμά του είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και η ακρυλική του κόλλα ανθεκτική στη γήρανση, διασφαλίζοντας ότι μπορεί να αντεπεξέλθει ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Είτε πρέπει να στεγανοποιήσετε μια ένωση είτε να προστατεύσετε από τη σκόνη και την υγρασία, το tesa® 54411 είναι μια εξαιρετική επιλογή. Ο σχεδιασμός υψηλής απόδοσης εγγυάται μακρόχρονη στεγανοποίηση στην οποία μπορείτε να βασιστείτε.

Χαρακτηριστικά

- Η επένδυση τοποθετείται πάνω από το υπόστρωμα για να διευκολύνει την άνετη εφαρμογή της μαλακής κόλλας.
- Η επένδυση μπορεί να αφαιρεθεί μετά την αρχική πίεση, αποκαλύπτοντας το βαφόμενο και ανθεκτικό στη φθορά υπόστρωμα
- Η κόλλα και το υπόστρωμα είναι εξαιρετικά εύκαμπτα, καθιστώντας τα ιδανικά για στεγανοποίηση ενώσεων και πριτσινιών με ελάχιστη πίεση
- Η κόλλα είναι ιδανική για γρήγορη στεγανοποίηση, αφού δρα άμεσα μειώνοντας τον χρόνο ωρίμανσης σε σύγκριση με τα στεγανωτικά
- Το προϊόν μας δεν περιέχει φθοριωμένες χημικές ενώσεις (PFAS) για ασφάλεια κατά τη χρήση

Εφαρμογές

- Στεγανοποιεί άμεσα και ανθεκτικά ενώσεις, ραφές και πριτσίνια
- Επισκευάζει πλαστικά δοχεία, σιλοί, και δοχεία εύκολα και γρήγορα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	Ionomer film	• Πάχος ταινίας	1100 µm
• Τύπος συγκολλητικού	ακρυλικό	• Πάχος υποστρώματος	60 µm
• Τύπος υποστρώματος	siliconised PET	• Χρώμα υποστρώματος	διαφανές

tesa® 54411

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	330 %	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	πολύ καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	35 N/cm	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	όχι
• Operation temperature up to	100 °C	• Εύκολο να γράψεις επάνω του	ναι
• Ručno kidanje	όχι	• Κολλητικότητα	καλή
• Water resistance	πολύ καλή	• Συμμόρφωση	πολύ καλή
• Αντοχή σε UV	104 weeks	• Χωρίς διαλύτες	ναι
• Αντοχή σε απόξεση	πολύ καλή		

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	12 N/cm	• Προσκόλληση σε Γυαλί (αρχικά)	11 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	9 N/cm	• Προσκόλληση σε χάλυβα	11 N/cm
• Adhesion to Backing	5 N/cm		

Πρόσθετες πληροφορίες

Είναι δυνατόν να επιτευχθούν υψηλότερες τιμές πρόσφυσης ή ακόμη και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής χρησιμοποιώντας

- tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure για μέταλλα
- tesa® 60151 Adhesion Promoter Glass για γυαλί

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

