

tesa® Κάλυψης Ρωγμών

Προϊόντος πληροφορίες

5225

Περιγραφή προϊόντος

Εύκαμπτη ταινία υαλοΐνας για προετοιμασία επιφανειών πριν από βάψιμο και ταπετσαρία

Χαρακτηριστικά

- Καλύπτει ρωγμές και αρμούς χωρίς εμφανείς ενώσεις
- Αυτοκόλλητο
- Ελάχιστη ανύψωση
- Εύκαμπτο υλικό που αντισταθμίζει τις τάσεις του υποστρώματος
- Μπορεί να βαφτεί, σοβατιστεί ή να τοποθετηθεί ταπετσαρία αμέσως μετά τη χρήση
- Υποστηρίζει αποδοτική εργασία

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | μη υφαντό | • Συνολικό πάχος | 110 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------|-----|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 16 N/cm | • Αντοχή σε UV | ναι |
| • Ručno kidanje | καλή | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι |

tesa® Κάλυψης Ρωγμών

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=5225>