

tesa® 4330

Προϊόντος πληροφορίες



Χαρτοταινία μασκαρίσματος υψηλής απόδοσης για βαφές με ξήρανση σε φούρνο έως και 140 °C

Περιγραφή προϊόντος

βιώσιμες— πλευρές

48% βιολογικής προέλευσης περιεχόμενο στο συνολικό προϊόν, εξαιρουμένου του υποστρώματος (κατά βάρος)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Η tesa® 4330 είναι μια χαρτοταινία μασκαρίσματος με λεπτό κραπέ χαρτί, συνδυασμένη με φυσική κόλλα καουτσούκ υψηλής πρόσφυσης και αντοχής στη θερμοκρασία.
- Είναι η ιδανική λύση για απαιτητικές βαφές αυτοκινήτων (υδατοδιαλυτές ή διαλυτικές βαφές) με επακόλουθη ξήρανση σε φούρνο έως 140°C.
- Η φυσική κόλλα καουτσούκ παρέχει υψηλή αρχική και τελική πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες όπως βαφή, μέταλλο, γυαλί, καουτσούκ και πλαστικό.
- Τα συστήματα βαφής και στόκου προσκολλώνται άριστα στην πίσω πλευρά, αποφεύγοντας κάθε μορφή απολέπισης.
- Το λεπτό χαρτί κραπέ προσφέρει εξαιρετική ευκαμψία και επιτρέπει καλή εφαρμογή σε γωνίες.

Εφαρμογές

- Ιδανική για τις υψηλές απαιτήσεις στη βαφή αυτοκινήτων
- Εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες όπως βαφή, μέταλλο, γυαλί, καουτσούκ και πλαστικό
- Η εύκαμπτη ταινία επιτρέπει εξαιρετική συμμόρφωση σε γωνίες και καλή πρόσφυση βαφής / στόκου στην πίσω πλευρά
- Κατάλληλη επίσης για μασκάρισμα πλακετών πριν την επίστρωση

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά
κρεπαρισμένο χαρτί | • Total sustainable product excl.
liners by weight (acc. EN 16785) | 48 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 170 μm |

tesa® 4330

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 12 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 160 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 39 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 140 °C |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 4.8 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Η tesa® 4330 είναι επίσης διαθέσιμη για μετατροπή / χάραξη με χάρτινο υπόστρωμα (4330 PV1).

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4330>