

tesa® 51300

Προϊόντος πληροφορίες



Θερμοανθεκτική Ταινία Ζωνώματος Πολλαπλών Χρήσεων

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 51300 είναι μια ταινία λεπτού κραφτ χαρτιού για ζώνωμα με θερμοανθεκτική θερμοσκληρυνόμενη κόλλα και είναι ιδανικά κατάλληλη για το ζώνωμα εξαρτημάτων που, ως μέρος της παραγωγικής διαδικασίας, πρέπει να περάσουν μέσα από ζώνη ξήρανσης μετά το βερνίκωμα ή εκτίθενται σε τεχνητή γήρανση με θέρμανση. Χάρη στην θερμοανθεκτική και ανθεκτική στη γήρανση κόλλα, η tesa® 51300 είναι επίσης κατάλληλη για ζώνωμα αποθήκης. Η θερμοανθεκτική ταινία ζωνώματος πολλαπλών χρήσεων διατίθεται στα χρώματα σαμουά και μπλε.

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή αντοχή σε θερμοκρασία βραχείας διάρκειας (180°C)
- Ισχυρή φυσική καουτσουκ κόλλα για εξαιρετική απόδοση ζωνώματος
- Θερμοανθεκτική και ανθεκτική στη γήρανση θερμοσκληρυνόμενη κόλλα

Εφαρμογές

- Η tesa® 51300 χρησιμοποιείται για το ζώνωμα εξαρτημάτων που πρέπει να περάσουν από ζώνη ξήρανσης μετά το βερνίκωμα ή εκτίθενται σε τεχνητή γήρανση με θέρμανση
- Η θερμοανθεκτική και ανθεκτική στη γήρανση ταινία ζωνώματος είναι ιδανικά κατάλληλη για ζώνωμα αποθήκης

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------|
| Υλικό φορέα | ελαφρά
κρεπαρισμένο χαρτί | Συνολικό πάχος | 160 µm |
| Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---------------------------|------|-------------------|---------|
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 12 % | Αντοχή εφελκυσμού | 39 N/cm |
|---------------------------|------|-------------------|---------|

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-----------------------|----------|
| Προσκόλληση σε χάλυβα | 4.1 N/cm |
|-----------------------|----------|

tesa® 51300

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Χρώματα: σαμούα, μπλε

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=51300>