


tesa® 4967

Προϊόντος πληροφορίες



Διαφανής διπλής όψης φιλμική ταινία 160μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4967 είναι μια διαφανής αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης που αποτελείται από υπόστρωμα PET και τροποποιημένη ακρυλική κόλλα.

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά υψηλή δύναμη συγκράτησης ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες
- Ανώτερη απόδοση μεταποίησης λόγω του ισχυρού υποστρώματος PET και της μειωμένης ροής μάζας κόλλας
- Καλή απόδοση συγκόλλησης ακόμη και σε υλικά με χαμηλή ενεργειακή επιφάνεια (LSE)

Εφαρμογές

- Στερέωση φακών σε περιβλήματα κινητών τηλεφώνων
- Στερέωση πλαστικών εξαρτημάτων ABS στη βιομηχανία αυτοκινήτων
- Στερέωση διακοσμητικών προφίλ και μολυβιών στη βιομηχανία επίπλων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	Μεμβράνη PET	• Συνολικό πάχος	160 μm
• Τύπος συγκολλητικού	επικολλημένο ακρυλικό	• Χρώμα	διαφανές

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	50 %	• Αντοχή σε χημικά	καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	20 N/cm	• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	200 °C
• Ανθεκτικό στην υγρασία	πολύ καλή	• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	100 °C
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C	καλή	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	πολύ καλή
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C	καλή	• Κολλητικότητα	καλή
• Αντοχή σε αποσκληρυντές	καλή		

tesa® 4967

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	9.8 N/cm	• Προσκόλληση σε PET (έπειτα από 14 ημέρες)	10.5 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	10.8 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	5.3 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)	9.6 N/cm	• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	7 N/cm
• Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (έπειτα από 14 ημέρες)	12.2 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (αρχικά)	10.2 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	11.7 N/cm	• Προσκόλληση σε PS (έπειτα από 14 ημέρες)	11.1 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	13.1 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	8.9 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	5.2 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (έπειτα από 14 ημέρες)	11.9 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (έπειτα από 14 ημέρες)	5.7 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	12 N/cm
• Προσκόλληση σε PET (αρχικά)	9.3 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	13.4 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Σύμφωνα με την ανάλυση VDA278, η tesa 4967 δεν περιέχει καμία ουσία που περιορίζεται από το προσχέδιο κανονισμών GB (Κίνα) ούτε από τις οδηγίες για συγκεντρώσεις εσωτερικού χώρου του Υπουργείου Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας (Ιαπωνία).

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

