

tesa® 4423

Προϊόντος πληροφορίες

Χαρτοταινία Μασκαρίσματος για Βραχυπρόθεσμες Εφαρμογές Αμμοβολής

Περιγραφή προϊόντος

tesa® 4423 είναι μια ειδική χαρτοταινία flatback με ισχυρή φυσική κόλλα από καουτσούκ. Το ανθεκτικό χαρτί υποστήριξης καθιστά την ταινία ιδιαίτερα κατάλληλη ως υλικό στένσιλ ή ταινία μασκαρίσματος για εφαρμογές βαφής με ψεκασμό και αμμοβολή σε γυαλί, καθρέπτες και πέτρα με αντοχή κάτω των 6 δευτ./4 bar. tesa® 4423 διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης σε διάφορα υποστρώματα, καλή δυνατότητα κοπής σε plotter, εξαιρετική συγκράτηση βαφής, δυνατότητα σχίσματος με το χέρι και αντοχή σε θερμοκρασίες έως 60°C.

Χαρακτηριστικά

- Αντοχή σε εφαρμογές αμμοβολής 6 δευτ./4 bar
- Υποστήριξη από χαρτί flatback με καλή δυνατότητα κοπής σε plotter, συγκράτηση βαφής, σχίσμο με το χέρι και αντοχή σε θερμοκρασίες έως 60°C
- Καλή προσκόλληση σε διάφορα υλικά, καθαρή αφαίρεση

Εφαρμογές

- tesa® 4423 είναι κατάλληλη ως υλικό στένσιλ ή ταινία μασκαρίσματος για εφαρμογές βαφής με ψεκασμό και αμμοβολή σε γυαλί, καθρέπτες και πέτρα με αντοχή κάτω των 6 δευτ./4 bar

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | επίπεδο χαρτί | • Συνολικό πάχος | 145 µm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 5 % | • Ručno kidanje | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 57 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 60 °C |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 4.5 N/cm |
|-------------------------|----------|

tesa® 4423

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4423>