


tesa® 61315

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία διπλής όψης μαύρου χρώματος πάχους 300μm με ανώτερη αντοχή στο ξεκόλλημα και στην συγκόλληση

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 61315 είναι μια μαύρη αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης με υπόστρωμα PET και ενισχυμένη κόλλα ακρυλικής βάσης. Ιδανική για τοποθέτηση φακών κάλυψης και πάνελ αφής, προσφέρει ανώτερη απόδοση συγκόλλησης και αντοχή στο ξεκόλλημα. Η ειδική ακρυλική της κόλλα και η ευελιξία της την καθιστούν κατάλληλη για διάφορες επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά

- Ανώτερη αντοχή στο ξεκόλλημα κρατά τα υλικά σας σταθερά στη θέση τους, ακόμα και υπό πίεση
- Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης για ασφαλή και μακροχρόνια στερέωση
- Καλή αντοχή σε κραδασμούς προσφέρει μεγάλη αντοχή και αντέχει σε χτυπήματα και δονήσεις
- Ανθεκτική σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες

Εφαρμογές

- Ιδανική για τοποθέτηση φακών κάλυψης σε κινητά τηλέφωνα, προσφέροντας ασφαλή και αξιόπιστη στερέωση
- Τέλεια για τοποθέτηση πάνελ αφής, προσφέροντας υψηλή αντοχή συγκόλλησης και καλή αντοχή σε κραδασμούς

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| • Υλικό φορέα | Μεμβράνη PET | • Χρώμα | μαύρο |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολημένο ακρυλικό | • Βάρος υποστρώματος | 80 g/m ² |
| • Τύπος υποστρώματος | κρυσταλλοειδές χαρτί | • Πάχος υποστρώματος | 69 μm |
| • Συνολικό πάχος | 300 μm | • Χρώμα υποστρώματος | λευκό με λογότυπο tesa |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 80 % | • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 140 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 200 °C |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 100 °C |
| • Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C | καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | πολύ καλή |

tesa® 61315

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	16 N/cm	• Προσκόλληση σε PC	25 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες)	19.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PC (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	
• Προσκόλληση σε ABS (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	19.5 N/cm	• Προσκόλληση σε PC	22 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	16 N/cm	• Προσκόλληση σε PMMA (αρχικά)	22 N/cm
• Προσκόλληση σε Γυαλί (αρχικά)	22 N/cm	• Προσκόλληση σε PMMA (έπειτα από 14 ημέρες)	25 N/cm
• Προσκόλληση σε Γυαλί (έπειτα από 14 ημέρες)	23 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	20.3 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (αρχικά)	23 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	24 N/cm
• Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 14 ημέρες)	24 N/cm	• Συγκόλληση σε Ατσάλι (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες)	25 N/cm
		• Συγκόλληση σε Χάλυβα (καλυμμένη πλευρά, αρχικά)	20.8 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

