

tesa® Professional 4435



Προϊόντος Information

Ταινία μασκαρίσματος ανθεκτική σε UV (υπεριώδη) ακτινοβολία

Η tesa® 4435 είναι μια ταινία μασκαρίσματος ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία που αποτελείται από ένα υπόστρωμα επικαλυμμένο με μια συγκολλητική μάζα από φυσικό ελαστικό. Η ταινία μασκαρίσματος έχει μια ισορροπημένη δύναμη συγκόλλησης. Είναι εύκολη στη χρήση και μπορεί να σχιστεί με το χέρι. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εξωτερικές εργασίες βαφής - συμπεριλαμβανομένων και σε τραχιές επιφάνειες - και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και 2 εβδομάδες, χάρη στην αντοχή της στην υπεριώδη ακτινοβολία. Η tesa® 4435 είναι η ιδανική βάση για επαγγελματική και ακριβή εργασία βαφής.

Βασική εφαρμογή

- Εξωτερικές εφαρμογές (έως 2 εβδομάδες)
- Εργασίες βαφής και λακάρισμα
- Κατάλληλη για διάφορες επιφάνειες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Τεχνικά στοιχεία

- | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά
κρεπαρισμένο χαρτί | • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 12 % |
| • Χρώμα | μπλε | • Αντοχή εφελκυσμού | 38 N/cm |
| • Συνολικό πάχος | 145 μm | • Αντοχή σε UV | 2 εβδομάδες |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Προσκόλληση σε

- χάλυβα 2.8 N/cm

Ιδιότητες

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------------|------|
| • Δυνατότητα κοπής με το χέρι | ●●● | • Στερέωση χρώματος | ●●●● |
| • Κατάλληλο για ανώμαλες επιφάνειες | ●●● | • Συμμόρφωση | ●●● |

Αξιολόγηση σειράς tesa®: ●●●● πολύ καλή ●●● καλή ●● μέτρια ● χαμηλή

Πρόσθετες πληροφορίες

Η εφαρμογή αυτοκόλλητης ταινίας σε διαβρωμένες επιφάνειες ενδέχεται να προκαλέσει κατάλοιπα κατά την αφαίρεση της επικάλυψης. Συνεπώς, προτείνουμε να πραγματοποιήσετε δοκιμαστική εφαρμογή.

tesa® Professional 4435

Προϊόντος Information



Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε
<http://l.tesa.com/?ip=04435>