



tesa® Professional 4613

Προϊόντος Information



Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές - ακόμη και σε τραχιές επιφάνειες * Στερέωση προστατευτικών μεμβρανών * Σφράγιση σωληνώσεων * Στερέωση, σήμανση και συσκευασία * Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πάνω σε βαμμένες επιφάνειες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | Λαμιναρισμένο ύφασμα PE | • Συνολικό πάχος | 180 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------|------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 18 % | • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | καλή |
| • Hand tearability | καλή | | |

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.