



tesa® Professional 60951

Προϊόντος Information



Αντιολισθητική ταινία - μαύρο / κίτρινο

Product Description

Η αντιολισθητική σειρά της tesa® Professional εφαρμόζεται παντού για να διασφαλισθεί ασφαλές πάτημα. Η αντιολισθητική μαύρη-κίτρινη ταινία είναι η ιδανική προστασία για την αποφυγή της ολίσθησης και ως εκ τούτου βοηθά στην αποφυγή ατυχημάτων στη σχετική εργασία. Η πολύ καλή πρόσφυση του προϊόντος είναι κατάλληλη για απαιτητικές επιφάνειες, όπως εργοστασιακά δάπεδα, βιομηχανικές επιφάνειες κλπ. Η ισχυρή και ανθεκτική συγκολλητική επίστρωση εξασφαλίζει ένα υψηλό αντιολισθητικό αποτέλεσμα έως και 1-2 χρόνια σε περιοχές κανονικής χρήσης. Οι αντιολισθητικές ταινίες σχίζονται δια χειρός και δεν παρουσιάζουν συρρίκνωση μετά την εφαρμογή.

Εφαρμογές

- Εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Εφαρμογές στις οποίες απαιτείται ασφαλές κράτημα κατά τον βηματισμό
- Μαύρο-κίτρινο (tesa® 60951): σήμανση πολύ ολισθηρών επιφανειών

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|--|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PVC film coated with mineral particles | • Συνολικό πάχος | 900 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία | -5 to +50 | • Hand tearability | καλή |
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 25 % | • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | • Αντοχή σε χημικά | καλή |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 5.8 N/cm |
|-------------------------|----------|



tesa® Professional 60951

Προϊόντος Information

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60951>