



# tesa EasySplice® 51918 FilmLine Black



## Προϊόντος Information

Ολοκληρωμένη ταινία συνένωσης

### Product Description

Συστατικά

- με επίστρωση πολυεστέρα
- μηχανισμός διαχωρισμού με βάση το χαρτί
- τροποποιημένη κόλλα από συνθετικό καουτσούκ

Χαρακτηριστικά

- Υφασμάτινη επένδυση (liner) για την ασφαλή στερέωση του άνω φύλλου
- Ισχυρή επίστρωση πολυεστέρα για ασφαλή συνένωση ακόμη και σε υψηλή ένταση ιστού
- Μαύρη επίστρωση διπλής όψης για οπτική ανίχνευση του σημείου συνένωσης στη βάση του καρουλιού ή σε επόμενες διεργασίες
- Υψηλές ιδιότητες προσκόλλησης και καλή πρόσφυση σε μη πολικές επιφάνειες για άριστη επαφή μεταξύ του παλιού και του νέου καρουλιού
- Μια λωρίδα σχισίματος με προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ανοίγματος για ένα ομαλό άνοιγμα του νέου καρουλιού χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαδικασία μετατροπής

### Εφαρμογές

Η ταινία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές αιωρούμενης σύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε κάθε είδους διαδικασίες μετατροπής φιλμ όπως φλεξογραφική εκτύπωση και βαθυτυπία καθώς και σε διεργασίες πλαστικοποίησης.

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Εφαρμογές

- |                       |                     |                  |        |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα         | PETP                | • Συνολικό πάχος | 105 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα          | μαύρο  |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                             |         |                        |           |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 60 %    | • Διάρκεια αποθήκευσης | 18 months |
| • Αντοχή εφελκυσμού         | 70 N/cm | (συσκευασμένο)         |           |



# tesa EasySplice® 51918 FilmLine Black

Προϊόντος Information

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=51918>