



tesa[®] 4549

Información De Producto



Aspectos sostenibles



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|---|--------|
| • Material de soporte | tejido sin recubrir | • Contenido de carbono de origen biológico (DIN EN 16640) | 69 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 300 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--|--------|
| • Elongación a la ruptura | 16 % | • Resistencia a la abrasión | good |
| • Resistencia a la rotura | 90 N/cm | • Resistencia a la temperatura | 140 °C |
| • Malla | 145 count per square inch | (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) | |
| | | • Se puede escribir encima | si |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=04549>