



tesa® 4968

Información De Producto



Cinta doble faz filmica

Descripción del producto

tesa 4968 es una cinta de doble cara blanca con soporte de PVC y adhesivo acrílico modificado.

tesa 4968 se caracteriza por:

- Alto nivel de adhesión incluso en materiales de bajo nivel de energía superficial como PE y PP.
- Alto tack inicial que proporciona un uso inmediato de los materiales.
- Resistente al envejecimiento y la luz.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	film PVC	• Color	blanco
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado	• Color del protector	marrón
• Tipo de protector	papel	• Espesor del protector	69 µm
• Espesor total	295 µm	• Gramaje del protector	80 g/m ²

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	130 %	• Resistencia a los químicos	good
• Resistencia a la rotura	30 N/cm	• Resistencia al cortante	good
• Resistencia a la humedad	very good	(cizalladura) a 23 °C	
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	70 °C	• Resistencia al cortante	medium
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	60 °C	(cizalladura) a 40 °C	
• Resistencia a los plastificantes	very good	• Resistencia al envejecimiento (UV)	good
		• Tack	very good
		• Temperature resistance min.	-40 °C



tesa® 4968

Información De Producto

Adhesión a los valores

• Adhesión sobre ABS (inicial)	13.1 N/cm	• Adhesión sobre PP (inicial)	11 N/cm
• Adhesión sobre ABS (después de 14 días)	20 N/cm	• Adhesión sobre PP (después de 14 días)	14.1 N/cm
• Adhesión sobre Aluminio (inicial)	10.3 N/cm	• Adhesión sobre PS (inicial)	11.9 N/cm
• Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días)	20.7 N/cm	• Adhesión sobre PS (después de 14 días)	18.2 N/cm
• Adhesión sobre PC (inicial)	13.8 N/cm	• Adhesión sobre PVC (inicial)	10.6 N/cm
• Adhesión sobre PC (después de 14 días)	24.6 N/cm	• Adhesión sobre PVC (después de 14 días)	25.3 N/cm
• Adhesión sobre PET (inicial)	9.6 N/cm	• Adhesión sobre Acero (inicial)	12.5 N/cm
• Adhesión sobre PET (después de 14 días)	12.7 N/cm	• Adhesión sobre Acero (después de 14 días)	21.2 N/cm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04968>