



tesa® ACXplus 7078

High Resistance



Información De Producto

ACX^{plus} alta resistencia 2000µm

Descripción del producto

tesa® ACX^{plus} 7078 es una cinta de espuma acrílica negra. Se compone de un sistema acrílico de alto rendimiento y gracias a sus componentes únicos combina la resistencia a cambios abruptos de temperaturas muy altas y muy bajas. Es diseñada para aplicaciones de adhesión exigente al aire libre, especialmente en combinación con Promotores Adhesivos tesa®.

El core visco-elástico de espuma acrílica compensa el alargamiento térmico de piezas unidas.

Aplicación

Pegado de paneles y barras de refuerzo en las siguientes industrias:

- Ascensores
- Solar
- Transporte

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|
| • Material de soporte | espuma acrílica | • Espesor total | 2000 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico puro | • Color | negro |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 220 °C | • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 120 °C |
|--|--------|--|--------|

Adhesión a los valores

- | | | | |
|---|--------|---|---------|
| • Adhesión sobre ABS (inicial) | 7 N/cm | • Adhesión sobre Acero (inicial) | 20 N/cm |
| • Adhesión sobre ABS (después de 14 días) | 9 N/cm | • Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 37 N/cm |
| • Adhesión sobre PP (inicial) | 2 N/cm | • Adhesión sobre Acero (después de 3 días) | 37 N/cm |
| • Adhesión sobre PP (después de 14 días) | 2 N/cm | | |

Información adicional

PV 22 = PE liner de papel blanco marcado con tesa® ACX^{plus}

PV 24 = liner de film azul

Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=07078>



tesa® ACXplus 7078

High Resistance

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=07078>