



tesa® 62932

Información De Producto



Cinta de espuma de PE de doble cara de 500 µm

Descripción del producto

tesa® 62932 es una cinta de espuma de PE de doble cara para aplicaciones de montaje en construcción. Consta de un soporte de espuma de PE muy adaptable y un adhesivo acrílico con tack.

Características

- Soporte de espuma fina para huecos de diseño pequeños
- Adhesivo versátil que ofrece una alta adhesión inmediata en numerosas superficies
- Alto nivel de adhesión final, lo que garantiza la seguridad de la unión
- Totalmente apta para exteriores: resistente a los rayos UV, al agua y al paso del tiempo
- Alta fuerza de adhesión inmediata incluso cuando se aplica una baja presión de adhesión
- Muy buena amortiguación del frío

Aplicación

- Pantallas decorativas de cubierta de aluminio en productos de gama marrón
- Tiradores de puertas en muebles de cocina
- Perfiles decorativos moldeados para frigoríficos o congeladores
- Paneles de vidrio y espejos

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| • Material de soporte | espuma PE | • Espesor total | 500 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Color | negro/blanco |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|--------|---|------|
| • Elongación a la ruptura | 270 % | • Resistencia al cortante (cizalladura) a 23 °C | good |
| • Resistencia a la rotura | 8 N/cm | • Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C | good |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C | • Resistencia al envejecimiento (UV) | good |
| • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 80 °C | • Tack | good |
| • Resistencia a los químicos | good | | |



tesa® 62932

Información De Producto

Adhesión a los valores

- | | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| • Adhesión sobre ABS (inicial) | 14 N/cm | • Adhesión sobre PET (después de 14 días) | 17 N/cm |
| • Adhesión sobre ABS (después de 14 días) | 17 N/cm | • Adhesión sobre PP (inicial) | 1.8 N/cm |
| • Adhesión sobre Aluminio (inicial) | 13 N/cm | • Adhesión sobre PP (después de 14 días) | 3.3 N/cm |
| • Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días) | 17 N/cm | • Adhesión sobre PS (inicial) | 10.5 N/cm |
| • Adhesión sobre PC (inicial) | 9 N/cm | • Adhesión sobre PS (después de 14 días) | 17 N/cm |
| • Adhesión sobre PC (después de 14 días) | 17 N/cm | • Adhesión sobre PVC (inicial) | 14.5 N/cm |
| • Adhesión sobre PE (inicial) | 1.7 N/cm | • Adhesión sobre PVC (después de 14 días) | 17 N/cm |
| • Adhesión sobre PE (después de 14 días) | 3 N/cm | • Adhesión sobre Acero (inicial) | 13 N/cm |
| • Adhesión sobre PET (inicial) | 12.5 N/cm | • Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 17 N/cm |

Información adicional

Variantes de liner:

- PVO papel glassine marrón (71 µm)
- Film de PP transparente rojo PV10 (120 µm)
- Papel recubierto de PE PV14 (122 µm)
- Film de PE azul PV15 (100 µm)

Adhesión al pelado:

- Después de 14 días: rotura de la espuma en acero, aluminio, ABS, PC, PS, PET, PVC

Certificados UL:

- consulte nuestros certificados UL en el siguiente enlace: <https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=131668>

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=62932>