


tesa® 50575

Información De Producto



Cinta de aluminio de 80 µm extra fuerte con o sin liner (PV1 o PV0)

Descripción del producto

tesa® 50575 es una cinta adhesiva muy fuerte con un capa de aluminio de 80 µm y adhesivo acrílico.
tesa® 50575 es altamente resistente a la rotura y se utiliza principalmente en la industria blanca y en otras aplicaciones.

Características:

- Buena adhesión
- Resistencia mecánica
- Resistente a la humedad y al vapor
- Retardante de llama
- Resistente al aceite y a los ácidos
- Resistente al envejecimiento
- Refleja el calor y la luz
- Resistente a ácidos y soluciones alcalinas
- Disponible con liner (PV1) o sin liner (PV0)
- tesa® 50575 esta certificada por AREVA en conformidad con la norma TLV 9027/01/06 de SIEMENS AG para plantas nucleares: contenido total de halógenos <1000 ppm, contenido total de azufre <1000 ppm

Aplicación

- Montaje de bobinas de la nevera
- Aislamiento de temperatura en general
- Sellado de tuberías
- Protección, reparación, cerrado, ... y mucho más.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------|----------|
| • Material de soporte | film aluminizado | • Color del protector | blanco |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | • Espesor de la cinta | _NULL µm |
| • Tipo de protector | papel | • Espesor del protector | 65 µm |
| • Espesor total | 120 µm | | |

tesa® 50575

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|--------|
| • Elongación a la ruptura | 5 % | • Rasgable a mano | bueno |
| • Resistencia a la rotura | 65 N/cm | • Temperatura de funcionamiento desde | -40 °C |
| • Contenido de base biológica o reciclado | reflective | • Temperatura de funcionamiento hasta | 160 °C |

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 4 N/cm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50575>