

tesa® 74278

Información De Producto



Cinta de embalaje BOPP con adhesivo de caucho sintético

Descripción del producto

tesa® 74278 es una cinta de embalaje de 38 µm con un soporte de BOPP conformable y un adhesivo de caucho sintético. El adhesivo pegajoso proporciona una adhesión instantánea a la mayoría de las calidades de papel, incluido el soporte de prueba con alto contenido reciclado. Se puede utilizar tanto para aplicaciones manuales como automatizadas de cinta. tesa® 74278 es una opción confiable para cajas de hasta 15 kg en las industrias de alimentos y bebidas, cosméticos, productos químicos, textiles, muebles y otras industrias manufactureras.

Características

- Cinta de embalaje para aplicación manual y automatizada
- Adhesivo de caucho sintético de alta adherencia para la mayoría de las calidades de cartón
- Respaldo BOPP filmico conformable (25 µm)
- Fácil desenrollado

Aplicación

- Sellado de cajas de cartón
- Aplicación manual y automatizada

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | BOPP | • Espesor total | 38 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Surtido de productos

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • Colores disponibles | transparente |
|-----------------------|--------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • Elongación a la ruptura | 100 % | • Baja fuerza de desbobinado | si |
| • Resistencia a la rotura | 32 N/cm | • Peso del embalaje | Hasta 15 kg |
| • Aplicación automática | si | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 74278

Información De Producto

Información adicional

La mejor aplicación de la cinta se realiza a temperaturas ambiente de entre 10 °C y 40 °C. Una vez aplicada, funciona bien en todo el rango de temperaturas normal en condiciones típicas de envío y almacenamiento.

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=74278>