



tesa[®] 4600 Xtreme Conditions HD



Product Information

Cinta auto fundente de silicona

Descripción del producto

tesa[®] 4600 Xtreme Conditions es una de las cintas Premium. Es una cinta autofundente de silicona de 500 µm con protector de celofán, que se adhiere a la superficie sin adhesivo adicional. Se aplica por presión enrollando la cinta sobre sí misma. La unión de la cinta crea un efecto de sellado inmediato, hermético e impermeable. No necesita tiempo de secado. Es de material flexible que se adapta a todo tipo de superficie, ya sea húmeda, caliente, sucia o aceitosa. Es una cinta que se puede aplicar incluso bajo el agua. Se puede utilizar para aplicaciones temporales, ya que no deja residuos al removerla.

Su soporte de silicona ofrece una excelente resistencia a sustancias químicas como: aceites, ácidos, disolventes, agua salada de mar, rayos UV y temperaturas extremas.

Disponible en negro y transparente

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| • Resistencia a la abrasión | very good | • Hand tearability | low |
| • Elongación a la ruptura | 450 % | • Tensión de ruptura dieléctrica | 12000 V |
| • Resistencia a la rotura | 45 N/cm | • Water resistance | very good |

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04600>