

Product Information

tesa® 64958 espuma de PE blanca de doble faz con adhesivo de caucho sintético diseñada para aplicaciones de uso general en interiores.

tesa® 64958 se caracteriza por:

- Espuma de PE altamente adaptable.
- Alta adhesión inmediata incluso en superficies rugosas.
- Alta adhesión incluso con poca presión.
- Alta adhesión en superficies de baja energía superficial.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Technical Data

• Material de soporte	espuma PE	• Resistencia a la rotura	7 N/cm
• Color	blanco	• Tipo de protector	glassine
• Espesor total	1050 µm	• Color del protector	amarillo
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Espesor del protector	70 µm
• Elongación a la ruptura	200 %	• Gramaje del protector	80 g/m ²

Adhesion to

• Adhesión sobre Acero (inicial)	4.0 N/cm	• Adhesión sobre Acero (después de 14 días)	4.0 N/cm
• Adhesión sobre PC (inicial)	4.0 N/cm	• Adhesión sobre PC (después de 14 días)	4.0 N/cm
• Adhesión sobre PE (inicial)	4.0 N/cm	• Adhesión sobre PE (después de 14 días)	4.0 N/cm
• Adhesión sobre PET (inicial)	4.0 N/cm	• Adhesión sobre PET (después de 14 días)	4.0 N/cm
• Adhesión sobre PP (inicial)	4.0 N/cm	• Adhesión sobre PP (después de 14 días)	4.0 N/cm
• Adhesión sobre PVC (inicial)	4.0 N/cm	• Adhesión sobre PVC (después de 14 días)	4.0 N/cm

Properties

• Resistencia a la temperatura (corto plazo)	60 °C	• Resistencia a los químicos	●●
• Resistencia a la temperatura (largo plazo)	40 °C	• Resistencia a los plastificantes	●●
• Tack	●●●	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 23 °C	●●●●
• Resistencia al envejecimiento (UV)	●●	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	●●
• Resistencia a la humedad	●●●		

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

tesa® 64958

Product Information



Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=64958>