



tesa® 51970

Información De Producto



Cinta de doble cara de film

Descripción del producto

tesa® 51970 es una doble cara transparente consistente en un soporte de PP con adhesivo acrílico modificado.

tesa® 51970 se caracteriza por:

- Excelente combinación de un alto tack y buena adhesión.
- Buena adhesión incluso en materiales críticos como PP, PE y superficies rugosas.
- Buena resistencia a la temperatura e idóneo para el exterior.

Sustainable Aspects



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicación

tesa® 51970 es adecuado para varios tipos de aplicaciones de montaje

- Montaje de perfiles de plástico y madera.
- Montaje de puntos de venta y displays.
- Montajes de señales.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	film PP	• Espesor total	220 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado	• Color	transparente

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	150 %	• Resistencia a los químicos	bueno
• Resistencia a la rotura	50 N/cm	• Resistencia al cortante	bueno
• Resistencia a la humedad	muy bueno	(cizalladura) a 23 °C	
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	130 °C	• Resistencia al cortante	bueno
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	80 °C	(cizalladura) a 40 °C	
• Resistencia a los plastificantes	bueno	• Resistencia al envejecimiento (UV)	bueno
		• Tack	muy bueno
		• Temperature resistance min.	-40 °C

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51970>



tesa® 51970

Información De Producto

Adhesión a los valores

• Adhesión sobre ABS (inicial)	12.5 N/cm	• Adhesión sobre PET (después de 14 días)	11.5 N/cm
• Adhesión sobre ABS (después de 14 días)	14.5 N/cm	• Adhesión sobre PP (inicial)	8.5 N/cm
• Adhesión sobre Aluminio (inicial)	11.5 N/cm	• Adhesión sobre PP (después de 14 días)	10 N/cm
• Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días)	12.5 N/cm	• Adhesión sobre PS (inicial)	13 N/cm
• Adhesión sobre PC (inicial)	15 N/cm	• Adhesión sobre PS (después de 14 días)	14.5 N/cm
• Adhesión sobre PC (después de 14 días)	16.5 N/cm	• Adhesión sobre PVC (inicial)	11.5 N/cm
• Adhesión sobre PE (inicial)	7 N/cm	• Adhesión sobre PVC (después de 14 días)	17.5 N/cm
• Adhesión sobre PE (después de 14 días)	8 N/cm	• Adhesión sobre Acero (inicial)	13 N/cm
• Adhesión sobre PET (inicial)	11 N/cm	• Adhesión sobre Acero (después de 14 días)	13.5 N/cm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51970>