

tesa® 64620

Información De Producto



Cinta de film de PP de doble cara de 185 µm

Descripción del producto

tesa® 64620 es una cinta autoadhesiva de doble cara, compuesta por un soporte de PP blanco y un sistema de masa adhesiva de caucho sintético (hotmelt).

Características

- tesa® 64620 está protegida por un protector de papel siliconado.
- Gracias al adhesivo hotmelt, tesa® 64620 no contiene disolventes y ofrece una alta adhesividad.

Aplicaciones

- Colocación de suelos
- Cinta adhesiva de uso general

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	film PP	• Color	blanco
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Color del protector	marrón
• Tipo de liner	glassine	• Espesor del protector	70 µm
• Espesor total	185 µm	• Gramaje del protector	78 g/m ²

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	700 %	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	bueno
• Fuerza de tensión	30 N/cm	• Resistencia al corte a 70°C	medio
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	80 °C	• Resistencia al envejecimiento (UV)	bajo
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	40 °C	• Tack	muy bueno

tesa® 64620

Información De Producto

Valores de adhesión

- | | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| • PE (inicial) | 5 N/cm | • Adhesión sobre PVC (después de 14 días) | 10 N/cm |
| • Adhesión sobre PE (después de 14 días) | 8 N/cm | • I Metal (inicial) | 9.5 N/cm |
| • PP (inicial) | 8.5 N/cm | • Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 14.5 N/cm |
| • Adhesión sobre PP (después de 14 días) | 12.5 N/cm | • I Metal (lado cubierto, inicial) | 10.5 N/cm |
| • PVC (inicial) | 7.5 N/cm | | |

Información adicional

Adecuada para materiales de suelo sin plastificantes

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64620>