



tesa® ACXplus 77808 Primerless Line



Información De Producto

Cinta de espuma acrílica de doble cara de 0,8 mm para el montaje de accesorios exteriores de automóviles

Descripción del producto

tesa® ACX^{plus} 77808 es una cinta de espuma acrílica de doble cara para el montaje de accesorios exteriores de automóviles. Se trata de un producto de diseño simétrico de triple capa recubierto por ambas caras con adhesivo para superficies con baja energía. Puede ayudar a eliminar la imprimación en el proceso. Su adhesivo de alto rendimiento para superficies con baja energía superficial crea una unión eficaz y segura con accesorios típicos fabricados con plásticos como PP y PP/EPDM (de energía baja) y ABS (de energía media) sin imprimación.

Además, nuestro producto cuenta con excelentes propiedades adhesivas a diferentes barnices. Gracias a su núcleo de espuma acrílica viscoelástica, tesa® ACX^{plus} 77808 Primerless Line tiene la capacidad de absorber y disipar cargas dinámicas y estáticas.

También disponible en formatos de 0,5 mm, 1,1 mm y 1,5 mm

Características principales

- Alto rendimiento inicial sobre plásticos de baja energía superficial y capas transparentes a las que es difícil adherirse sin imprimación
- Nivel de adhesión al pelado excelente inmediatamente después de la aplicación
- Unión con una estabilidad excelente a una temperatura de aplicación mínima de 5 °C
- Producto sin PFAS / PFOS
- Aplicación eficaz y robusta
- Núcleo de espuma acrílica viscoelástica para compensar la diferente dilatación térmica de las piezas unidas
- Excelente humectación
- Alta resistencia a la humedad y los rayos UV

LSE: baja energía superficial, MSE: energía superficial media

Aplicaciones

tesa® ACX^{plus} 77808 Primerless Line es adecuada para instalar permanentemente una amplia variedad de elementos exteriores. Para garantizar el mejor rendimiento posible, nuestro objetivo es comprender en su totalidad los requisitos de aplicación (incluidas las superficies involucradas) para recomendar el producto correcto.

Entre estas aplicaciones se encuentran:

- * Molduras laterales de la carrocería y embellecedores
- * Emblemas
- * Alerones
- * Antenas

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=77808>



tesa® ACXplus 77808

Primerless Line

Información De Producto

Aplicaciones

- * Apliques de pilares
- * Montaje de los sensores de aparcamiento

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | espuma acrílica | • Epesor total | 800 µm |
| • Tipo de adhesivo | LSE | • Color | gris |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|---------------|--|-------|
| • Rango de temperatura | -40 to +80 °C | • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 80 °C |
| • Resistencia a la humedad | muy bueno | • Resistencia al envejecimiento (UV) | bueno |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 120 °C | | |

Valores de adhesión

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---|---------|
| • I ABS (inicial) | 26 N/cm | • I Metal (inicial) | 28 N/cm |
| • I ABS (después de 3 días) | 28 N/cm | • Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 31 N/cm |
| • PP (inicial) | 29 N/cm | • I Metal (después de 3 días) | 31 N/cm |
| • PP (después de 3 días) | 30 N/cm | | |

Información adicional

- Resistencia estática al cizallamiento probada con cinta de 25 mm x 25 mm sobre acero, 200 g de peso
- PV15 = Liner de film de HDPE siliconado en azul regio
- Rango de temperatura: los valores dependen de la carga



tesa® ACXplus 77808

Primerless Line

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=77808>