



50530 PV7



Información Producto

Cinta protectora provisional para superficies recién pintadas

Descripción del producto

tesa Bodyguard® 50530 PV7 es la mejor solución de protección para carrocerías recién pintadas. Si se aplica después del proceso de pintado, tesa Bodyguard® 50530 PV7 protege de manera fiable las superficies pintadas que podrían sufrir daños.

Debido a su gran resistencia a los rayos UV y a su perfecta compatibilidad con la pintura, tesa Bodyguard® 50530 PV7 es la forma más fiable de proteger los automóviles durante su transporte.

Características y ventajas:

- Protección fiable
- Adherencia fiable incluso a bajas temperaturas
- Adherencia fiable durante el transporte
- Ahorro de costes gracias a que, después del desenmascarado, no es necesario volver a pintar ni realizar reparaciones
- Protección de la pintura hasta 12 meses de almacenamiento en exteriores
- Fácil de aplicar y retirar
- Eliminación sencilla: tanto el film como el sistema adhesivo son respetuosos con el medio ambiente

Características

- Reliable protection
- Secure adhesion also at lower temperatures
- Secure adhesion during transport
- Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated
- Paint protection during outdoor storage up to 12 months
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste

Aplicaciones

- Protección de superficies pintadas durante el montaje, almacenamiento y transporte

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film de poleofina | • Espesor total | 79 µm |
| • Tipo de adhesivo | EVA | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50530>



50530 PV7

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 800 % | • Fácil de quitar | si |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Resistencia a productos químicos | muy bueno |
| • Adecuado para troquelar | si | • Resistencia a UV | 48 weeks |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 0.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50530>