tesa® 62612

Información Producto

Espuma de doble cara de PE de 1600 µm

Descripción del producto

tesa® 62612 es una espuma de doble cara de PE diseñada especialmente para aplicaciones de acristalamiento en ventanas. Está formada por un soporte de espuma de PE conformable y un adhesivo acrílico puro. tesa® 62612 está certificada según la norma ift VE-08/1.

Beneficios:

- Elevada adhesión final para una unión segura
- Apta para uso de exterior: resistente a los UV, agua y envejecimiento
- Adhesión inicial baja para montaje más sencillo

Características

- High ultimate adhesion level for a secure bonding performance
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
- Low initial tack allows easy removal of the tape right after application
- tesa® 62612 is certified according to the ift guideline VE-08/1.

Aplicaciones

Window glazing

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

Material de soporte	espuma PE
Tipo de adhesivo	acrílico puro
Epesor total	1600 µm
Color	negro

Propiedades / Valores de rendimiento

Elongación a la ruptura	300 %
Resistencia a la humedad	muy bueno
Resistencia a la temperatura a corto plazo	90 °C
Resistencia a la temperatura a largo plazo	80 °C
Resistencia a productos químicos	bueno
Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	muy bueno
Resistencia al envejecimiento (UV)	bueno
Tack	medio

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=62612

tesa® 62612

Información Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión al Aluminio (inicial) 7 N/cm
- Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días) 19 N/cm
- Adhesión al Cristal (inicial) 19 N/cm
- Adhesión sobre cristal (después de 14 días) 19 N/cm
- Adhesión a PVC (inicial) 9 N/cm
- Adhesión sobre PVC (después de 14 días) 19 N/cm
- Adhesión al Metal (inicial) 12 N/cm
- Adhesión sobre Acero (después de 14 días) 19 N/cm

Información adicional

Liner:

- PV0 liner de papel marrón (71 µm)
- PV15 liner de PE azul (100 µm)

Adhesion:

- Después de 14 días: rotura de la espuma sobre acero, aluminio, PE y vidrio.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=62612