

tesa® 5938

Información De Producto



Cinta de tela negra de doble cara de 190µm

Descripción del producto

tesa® 5938 es una cinta negra de doble cara para la instalación de moquetas. Consiste en un soporte de tela PET fuerte en combinación con un sistema adhesivo diferencial de caucho sintético.

Características

- Muy buena adhesión inicial a una gran variedad de superficies
- Excelente conformabilidad gracias al soporte de tela PET flexible y resistente
- Innovador color negro para garantizar juntas invisibles con alfombras oscuras
- Se puede rasgar fácilmente a mano
- El adhesivo especialmente formulado en el lado abierto combina un alto poder de adhesión inicial con una retirada sin residuos hasta 14 días en la mayoría de las superficies comunes (¡Debe probarse individualmente antes de su uso!)

Aplicaciones

- Colocación temporal de moquetas durante ferias, exposiciones, convenciones y renovaciones
- Montaje de sistemas de revestimiento de suelos
- Montaje de piezas y materiales ligeros
- Empalme

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------|----------|
| • Material de soporte | tejido | • Color | negro |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Color del protector | amarillo |
| • Tipo de liner | glassine | • Espesor del protector | 69 µm |
| • Espesor total | 190 µm | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 25 % | • Resistencia a productos químicos | bueno |
| • Fuerza de tensión | 80 N/cm | • Resistencia al corte a 70°C | bueno |
| • Resistencia a la humedad | bueno | • Resistencia al envejecimiento (UV) | medio |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C | • Resistencia al suavizante | bueno |
| • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 60 °C | • Tack | muy bueno |

tesa® 5938

Información De Producto

Valores de adhesión

- I Metal (inicial) 8 N/cm
- I Metal (lado cubierto, después de 14 días) 14 N/cm

Información adicional

Calidad de producto equivalente también disponible en blanco: tesa® 5939

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=5938PV0>