




# tesa<sup>®</sup> 58332

## 50µm D/S PET



### Información Producto

tesa<sup>®</sup> 58332 es una cinta de PET diferenciada transparente de doble cara de 50 µm equipada con adhesivo acrílico con tack.

### Descripción del producto

El adhesivo acrílico con tack ofrece una excelente resistencia inicial al pelado sobre superficies polares y se adapta a superficies rugosas como las placas de mica. Su soporte de PET garantiza un excelente rendimiento de conversión. El liner de papel glassine facilita su despegue sin dejar restos de adhesivo durante la aplicación.

### Características

- Humectación muy rápida en superficies rugosas, como placas de mica (>0,8 N/cm)
- Conformabilidad excepcional
- Excelente resistencia inicial al pelado
- Buena manipulación en procesos de conversión
- Buena resistencia a las exigentes condiciones ambientales de la industria del automóvil

### Aplicaciones

tesa<sup>®</sup> 58332 se ha desarrollado especialmente para aplicaciones exigentes de montaje, laminación y conversión de baterías con un excelente rendimiento de humectación en su cara abierta.

Montaje en baterías o aplicación en laminación como:

- Montaje de placas de mica
- Montaje de aerogel
- otros montajes exigentes

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                       |                     |                         |                    |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| • Material de soporte | PET                 | • Epesor total          | 50 µm              |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico modificado | • Color del protector   | Marrón / Logo azul |
| • Tipo de liner       | glassine            | • Espesor del protector | 69 µm              |



# tesa<sup>®</sup> 58332

## 50µm D/S PET

### Información Producto

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |  |        |                                  |           |
|--|--------|----------------------------------|-----------|
| • Resistencia a la humedad                   | bueno  | • Tack                           | muy bueno |
| • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 125 °C | • Tensión de ruptura dieléctrica | 2900 V    |
| • Resistencia al corte a 23°C                | bueno  |                                  |           |

#### Adhesión a los valores

- |  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
| • Adhesión al Aluminio (inicial)               | 5.4 N/cm | • Adhesión sobre Acero (después de 14 días)             | 8 N/cm   |
| • Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días) | 7.5 N/cm | • Adhesión al Metal (lado cubierto, después de 14 días) | 5.6 N/cm |
| • Adhesión al Metal (inicial)                  | 4.7 N/cm | • Adhesión al Metal (lado cubierto, inicial)            | 4.8 N/cm |

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=58332>