



tesa® 64993

Información De Producto



Cinta fílmica de doble cara

Descripción del producto

tesa® 64993 es una cinta autoadhesiva blanca de doble cara compuesta por un soporte fílmico de PP y un adhesivo acrílico con tack.

Características

- Una excelente combinación de tack inicial y alto nivel de adherencia
- Adhesión segura incluso en materiales críticos (como PP y PE) y superficies rugosas
- Una buena resistencia a la temperatura

Aplicaciones

- Montaje de retrovisores exteriores no calefactados en la placa de sujeción
- Montaje de los elementos calefactores de retrovisores en la placa de sujeción

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PP | • Espesor total | 240 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | • Color | blanco |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|-----------|---|-------|
| • Elongación a la ruptura | 20 % | • Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C | medio |
| • Fuerza de tensión | 130 N/cm | • Resistencia al corte a 23°C | bueno |
| • Resistencia a la humedad | muy bueno | • Resistencia al envejecimiento (UV) | bueno |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 120 °C | • Resistencia al suavizante | bueno |
| • Resistencia a productos químicos | bueno | • Tack | bueno |

Valores de adhesión

- | | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| • I ABS (inicial) | 12 N/cm | • PET (inicial) | 10 N/cm |
| • Adhesión sobre ABS (después de 14 días) | 13.5 N/cm | • Adhesión sobre PET (después de 14 días) | 10.5 N/cm |
| • PC (inicial) | 14.5 N/cm | • PP (inicial) | 8 N/cm |
| • Adhesión sobre PC (después de 14 días) | 15.5 N/cm | • Adhesión sobre PP (después de 14 días) | 9.5 N/cm |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64993>



tesa® 64993

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64993>